

Üretan 45



Shore sertlik: A 45

WEICON Üretanlar 2 bileşenli poliüretanlardır ve oda sıcaklığında lastik gibi sert maddelerin -60°C'ye (-76°F) kadar düşen sıcaklıklarda bile esnek kalmalarını sağlar.

WEICON Üretanlar metaller, beton, kauçuk, ahşap, fiberglas ve daha pek çok maddeye yapışmaktadır. Aynı zamanda WEICON Plastik Metal (epoksi) sistemleriyle bağlantılı esnek kaplamalar olarak kullanılabilirler.

Neme olan düşük hassasiyetlerinden dolayı aynı zamanda ince katmanlarda kaplama için kullanılabilirler ve yüksek çekim ve yırtılma direncine sahiptirler.

Teknik bilgiler

Temel	Poliüretan
Boya kuruduktan sonra	açık bej
Karıştırma oranı (% ağırlık): Reçine/Sertleştirici	100:180
Karışımın yoğunluğu	1,04 g/cm ³
+25°C'de (77°F) viskozite Reçine/Sertleştirici	5.000/500 mPa·s
+25°C'de (+77°F) karışımın viskozitesi:	1.500 mPa·s
+20°C'de uygulama süresi (+68°F)	25 dk.
Yüksek mekanik yük Güç / çıkarılabilme süresi	12 -20 saat
Oda sıcaklığında nihai sertleşme	48* saat
ISO 37'ye göre MPa çekme mukavemeti	3,5 MPa
ISO 37'ye göre kırılma esnemesi	1.450 %
Yırtılmanın devamında direnç (kN/m):	7,5 kN/m
Shore sertlik A	45
Sıcaklık dayanımı	-60 ile +90 °C arası
ISSA-Kod	75.509.40
IMPA-Kod	812961

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

Yüzey ön işlemleri ve ürünün işlenmesi ile ilgili bilgileri kullanma talimatında bulabilirsiniz. * Veya 24 saat sonra oda sıcaklığında + 4 saat 70 ° C

Depolama

WEICON Üretanlar oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayın. Açılmamış kutular +18 ile +25 ° C sıcaklıklarda teslim tarihinden sonra en az 24 ay boyunca saklanabilir. Açılan kaplar 6 ay içinde kullanılmalıdır.

Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

10514005-39 Üretan 45 0,5 kg

Aksesuarlar:

10953001 İşleme spatulası, kısa