

# Üretan 60



Yüzey ön işlemleri ve ürünün işlenmesi ile ilgili bilgileri kullanma talimatında bulabilirsiniz. \* Veya 24 saat sonra oda sıcaklığında + 4 saat 70 ° C

## Depolama

WEICON Üretanlar oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayın. Açılmamış kutular +18 ile +25 ° C sıcaklıklarda teslim tarihinden sonra en az 24 ay boyunca saklanabilir. Açılan kaplar 6 ay içinde kullanılmalıdır.

## Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

## Mevcut ambalaj boyutları:

10516005-39 Üretan 60 0,5 kg

## Aksesuarlar:

10953001 İşleme spatulası, kısa

## Shore sertlik: A 60

WEICON Üretanlar 2 bileşenli poliüretanlardır ve oda sıcaklığında lastik gibi sert maddelerin -60°C'ye (-76°F) kadar düşen sıcaklıklarda bile esnek kalmalarını sağlar.

WEICON Üretanlar metaller, beton, kauçuk, ahşap, fiberglas ve daha pek çok maddeye yapışmaktadır. Aynı zamanda WEICON Plastik Metal (epoksi) sistemleriyle bağlantılı esnek kaplamalar olarak kullanılabilirler.

Neme olan düşük hassasiyetlerinden dolayı aynı zamanda ince katmanlarda kaplama için kullanılabilirler ve yüksek çekim ve yırtılma direncine sahiptirler.

## Teknik bilgiler

Temel	Poliüretan
Boya kuruduktan sonra	açık bej
Karıştırma oranı (% ağırlık): Reçine/Sertleştirici	100:150
Karışımın yoğunluğu	1,04 g/cm³
+25°C'de (77°F) viskozite Reçine/Sertleştirici	5.000/520 mPa·s
+25°C'de (+77°F) karışımın viskozitesi:	1.500 mPa·s
+20°C'de uygulama süresi (+68°F)	25 dk.
Yüksek mekanik yük Güç / çıkarılabilme süresi	12 -20 saat
Oda sıcaklığında nihai sertleşme	48* saat
ISO 37'ye göre MPa çekme mukavemeti	5,0 MPa
ISO 37'ye göre kırılma esnemesi	1.250 %
Yırtılmanın devamında direnç (kN/m):	10 kN/m
Shore sertlik A	60
Sıcaklık dayanımı	-60 ile +90 °C arası
ISSA-Kod	75.509.41
IMPA-Kod	812962

## Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es