

# Üretan 80 Putty



## Depolama

WEICON Üretani oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayın. Açılmamış kutular +18 ile +25 ° C sıcaklıklarda teslim tarihinden sonra en az 6 ay boyunca saklanabilir. Açılan kaplar 3 ay içinde kullanılmalıdır.

## Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

## Mevcut ambalaj boyutları:

10518505 Üretan 80 Putty

## Aksesuarlar:

10953001 İşleme spatulası, kısa

## Shore sertlik: A 80

### Yüksek darbe ve aşınma direncine sahip macunsu yüzey reçinesi

WEICON Üretan 80 Putty, aşınmaya, titreşim veya hareketlere maruz kalan kauçuk ve metal parçaların, hızlı onarımı ve kaplanması için kullanılan iki komponentli bir poliüretan macunu olup, mükemmel mekanik dayanıma sahiptir. Yüksek elastikiyet ve aşınma direncine sahiptir.

Üretan 80 Putty kauçuk parçaların ve konveyör bantların onarımı, Kauçuk kaplamaların tamiri ve onarımı, pompa gövdeleri ve çarklar için esnek aşınma koruması ve yıpranmış contaların ve kauçuk silindirlilerin onarımı gibi çok sayıda uygulama için uygundur.

## Teknik bilgiler

Temel	Poliüreten
Boya kurduktan sonra	siyah
Karıştırma oranı (% ağırlık): Reçine/Sertleştirici	100 : 25
Karışımın yoğunluğu	1,28 g/cm <sup>3</sup>
+25°C'de (77°F) viskozite Reçine/Sertleştirici	2.000 / 40 mPa·s
o+25°C'de (+77°F) karışımın viskozitesi:	macunsu
+20°C'de uygulama süresi (+68°F)	20 dk.
Yüksek mekanik yük Güç / çıkarılabilme süresi	10 - 20 saat
Oda sıcaklığında nihai sertleşme	48* saat
ISO 37'ye göre MPa çekme mukavemeti	8,0 MPa
ISO 37'ye göre kırılma esnemesi	120 %
Yırtılmanın devamında direnç (kN/m):	15 kN/m
Shore sertlik A	80
Sıcaklık dayanımı	-60 ile +90 °C arası

Yüzey ön işlemi ve ürünün işlenmesi ile ilgili bilgileri kullanma talimatında bulabilirsiniz.

\* Veya 24 saat sonra oda sıcaklığında + 4 saat 70 ° C

## Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es