

# Üretan renk macunu (siyah)

10953003

İşleme spatulası, uzun



## Özel Renk Macunu

WEICON Üretan ve MS 1000 boyamak için ince bir şekilde dağılmış pigmentleri temel alan özel renk macunu

## Teknik bilgiler

Temel	Poliol
Boya kuruduktan sonra	siyah
Karışımın yoğunluğu	1,00 g/cm <sup>3</sup>
IMPA-Kod	812984

\*Azami ilave miktarı karışımın toplam ağırlığına dayanmaktadır (reçine ve sertleştirici)

## İşleme

Boya karışımını ilave etmeden önce kendisi iyice karıştırılmalıdır. Sonrasında boya karışımını yukarıda belirtilmiş olan azami ilave miktarında poliüretan veya epoksi reçinesinin, reçine bileşenine ilave edilmesi gerekir. Homojen karışım elde edebilmek için en az 4 dakika iyi ve kabarcıksız şekilde spatula yardımı ile karıştırılmalıdır. Reçine boya karışımı ile karıştırıldıktan sonra sertleştirici bileşen aynı şekilde ilave edilebilir ve aynı şekilde homojen karıştırılmalıdır.

## Depolama

Boya karışımını +20°C oda sıcaklığında kuru yerde depolayınız. Açılmamış ambalaj +18°C - +25°C arası oda sıcaklığında 12 ay depolanabilir.

## Güvenlik ve Sağlık

Boya karışımı ile çalışırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

## Mevcut ambalaj boyutları:

10519250 Üretan renk macunu (siyah) 250 g

## Aksesuarlar:

10953001 İşleme spatulası, kısa

## Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es