

Üretan 85



Shore sertlik: A 85 yüksek darbe ve aşınma direncine sahip macunsu yüzey reçinesi

WEICON Üretan 85, darbelere, aşınmaya, titreşime veya harekete maruz kalan kauçuk ve metal parçaların hızlı onarımı, rötuşu ve kaplanması için mükemmel mekanik mukavemete sahip 2 bileşenli bir poliüretan dolgu macunudur. Yüksek elastikiyet ve aşınma direncine sahiptir. Üretan 85, kauçuk parçaların ve konveyör bantlarının onarımı, lastik kaplamaların onarımı ve rötuşu, pompa gövdeleri ve çarklar için esnek aşınma koruması ve aşınmış contaların ve kauçuk silindirlerin hızlı onarımı gibi çok sayıda uygulama için uygundur.

Teknik bilgiler

Karıştırma oranı (% ağırlık): Reçine/Sertleştirici	10:100
O +20°C'de uygulama süresi (+68°F)	20 dk.
Yüksek mekanik yük Güç / çıkarılabilme süresi	6 - 8 saat
108_Mech50	60 - 90 dakika
Nihai sertleşme	24 saat
Shore sertlik A	85
Kopma uzaması (DIN EN ISO 527)	470 %
Çekme direnci ISO 527 Max.	7,8 N/mm ²
Gerilme Esnekliği Modülü (DIN EN ISO 527)	9,6 N/mm ²
Yırtılmanın devamında direnç (kN/m):	31 kN/m
DIN EN 1465'e göre Primer G ile kesme mukavemeti	
Çelik, kumlanmış:	8 N/mm ²
Kumlanmış paslanmaz çelik	8 N/mm ²
Kumlanmış Alüminyum	7 N/mm ²
Galvanizli çelik	4 N/mm ²
Suda şişme (7 gün)	<1,5 %
Karışımın yoğunluğu	1,1 g/cm ³

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

Yüzey ön işleme ve ürünün işlenmesi ile ilgili bilgileri kullanma talimatında bulabilirsiniz.

Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

10800005	Üretan 85 0,5 kg
10800540	Üretan 85 Kartuş 540g

Aksesuarlar:

10650027	null,
10653490	Çiftli Kartuş, 10:1 490 ml
10809050	null, 50 g
10953001	İşleme spatulası, kısa
10953003	İşleme spatulası, uzun
10953020	Spatula Flexy,
13955050	Primer Fırçası,

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone +65 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it