

# Alüminyum Sprey A-100 "aşınmaz"



## Pas ve korozyon koruması Aşınmaya dirençli

WEICON Alüminyum Sprey A-100 aşınmaya dayanıklıdır, çevresel etkilerin yanı sıra pek çok seyreltilmiş asitlere ve alkalilere dayanıklıdır. <>%99.5 saflık oranına sahip alüminyum pigmentleri içerir.

Sprey, tüm metalik yüzeyler için yüksek kaliteli korozyon koruması sunar. Soğutma ve havalandırma teknolojisinde, ateşleme tesislerinde, boru hatları ve makine gövdeleri, fiberglas ve kaporta parçalarında, model yapımında, el sanatlarında, Oyuncak imalatı ve diğer birçok alanda kullanıma uygundur.

## Teknik bilgiler

Renk tonu	alüminyum metalik, mat
Uygulama alanı	iç ve dış
Birleştirici maddesi	Akrilik reçine
Pigment	alüminyum pigmentleri
Pigment saflığı	yakl. 99,5% Al
Kuru filmde metal oranı yakl.	43 %
Özgül ağırlık	0,9 - 1,0 g/cm³
Tavsiye edilen primer	Çinko Sprey
İşleme sıcaklığı	+5 ile +35°C arası, optimum +18 ile +35 °C arası
1.5 çapraz kaplamadaki tüketim	120 ml/m²
1.5 çapraz kaplamadaki tabaka kalınlığı	25 -35 µm
Dokunabilecek şekilde kuruma	10 dk.
Tam sertleşmiş	4 -6 saat
Üzerinin boyanabilir olma süresi	4-6 saat
Aşınma dirençli evet/hayır	aşınmaya dirençli
Çapraz kesim DIN 53151 / ISO 2409GT 0 ile GT 1 arası çapraz kesim karakteristikdeğeri	
Mandrel bükme testi DIN EN ISO 1519	kılcal çatlak yok
Üst kaplama	gerekli değildir

## Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

Raf ömrü	24 ay
Sıcaklık dayanımı	-50 ile +800 °C
ISSA-Kod	53.402.42
IMPA-Kod	450814

\* + 350 ° C'den sonra aşınmaya dirençli değildir

## Yüzey ön işleme

Yüzeyleri WEICON Yüzey Temizleyicisi ile kirden ve yağdan arındırın.

## İşleme

Kullanmadan önce karıştırma topu net bir şekilde duyulabilecek kadar kutuyu çalkalayın. Oda sıcaklığında (yaklaşık 20 ° C) ve yüzeyden yaklaşık 25 cm'lik mesafeden çapraz hareketler yaparak eşit miktarda püskürtün. Yaklaşık 10 dakika sonra toz tutmayacak kadar kurur. Yaklaşık 4-6 saat sonra tamamen sertleşir.

## Depolama

Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

## Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

## Mevcut ambalaj boyutları:

11050400-39 Alüminyum Sprey A-100 "aşınmaz" 400 ml