

Alüminyum Sprey A-400 "parlak"

Sıcaklık dayanımı

-50 ile +800 °C



Yüksek parlaklık

WEICON Alüminyum Sprey A-400 aşınmaya dayanıklıdır, çevresel etkilerin yanı sıra pek çok seyreltilmiş asitlere ve alkalilere dayanıklıdır. <>%99.5 saflık oranına sahip alüminyum pigmentleri içerir.

Alüminyum Sprey A-400 tüm metalik yüzeyler için yüksek kaliteli korozyon koruması sunar.

Alüminyum Sprey A-400 soğutma ve havalandırma teknolojisinde, ateşleme tesislerinde, boru hatları ve makine gövdeleri, fiberglas ve kaporta parçalarında, model yapımında, el sanatlarında, Oyuncak imalatı ve diğer birçok alanda kullanıma uygundur.

Teknik bilgiler

Renk tonu	alüminyum, ipek parlak
Uygulama alanı	iç ve dış
Birleştirici maddesi	hidrokarbon reçine
Pigment	yassı alüminyum pigmentleri
Pigment saflığı	yakl. 99,5% Al
Kuru filmde metal oranı yakl.	23 %
Özgül ağırlık	0,8 - 0,9 g/cm ³
Tavsiye edilen primer	Çinko Sprey
İşleme sıcaklığı	+5 ile +35°C arası, optimum +18 ile +35 °C arası
1.5 çapraz kaplamadaki tüketim	120 ml/m ²
1.5 çapraz kaplamadaki tabaka kalınlığı	10 -15 µm
Dokunabilecek şekilde kuruma	10 dk.
Tam sertleşmiş	4 -6 saat
Aşınma dirençli evet/hayır	aşınma dirençli değildir
Çapraz kesim DIN 53151 / ISO 2409GT 0 ile GT 1 arası çapraz kesim karakteristikdeğeri	
Mandrel bükme testi DIN EN ISO 1519	kılıcık çatlak yok
Üst kaplama	gerekli değildir
Raf ömrü	24 ay

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es