

Krom-Gümüş Sprey



Alüminyum bazda yüksek parlaklık

Krom-Gümüş Sprey yüksek parlaklığa sahip yüzey kaplamasıdır. Özel formülü ve metal pigmentlerin yüksek saflığı yüksek parlaklıkta kaplama sağlar.

Krom-Gümüş sprej, prototipler ve numuneler, yansıtılarda (ör. Reflektörler), fuar ve Sergi alanlarında, etkili dekorasyon çalışmaları ve farklı malzemelerin optik zenginleştirilmesi için kullanılabilir.

Teknik bilgiler

Renk tonu	alüminyum, parlak
Uygulama alanı	İç
Birleştirici maddesi	Doğal reçine
Pigment	yassı alüminyum pigmentleri
Pigment saflığı	yakl. 99,5% Al
Kuru filmde metal oranı yakl.	15 %
Özgül ağırlık	0,8 - 0,9 g/cm³
Tavsiye edilen primer	Çinko Sprej
İşleme sıcaklığı	+5 ile +35°C arası, optimum +18 ile +35 °C arası
1.5 çapraz kaplamadaki tüketim	150 ml/m²
1.5 çapraz kaplamadaki tabaka kalınlığı	10 -20 µm
Dokunabilecek şekilde kuruma	10 dk.
Tam sertleşmiş	4 -6 saat
Üzerinin boyanabilir olması	boyanamaz
Aşınma dirençli evet/hayır	aşınma dirençli değildir
Çapraz kesim DIN 53151 / ISO 2409GT 0 ile GT 1 arası çapraz kesim karakteristikdeğeri	
Mandrel bükme testi DIN EN ISO 1519	kılıcak çatlak yok
Üst kaplama	gerekli değildir
Raf ömrü	24 Ay
Sıcaklık dayanımı	-50 ile +400 °C

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantili ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

Yüzey ön işleme

Yüzeyleri WEICON Yüzey Temizleyicisi ile kirden ve yağdan arındırın.

İşleme

Kullanmadan önce karıştırma topu net bir şekilde duyulabilecek kadar kutuyu çalkalayın. Oda sıcaklığında (yaklaşık 20 ° C) ve yüzeyden yaklaşık 25 cm'lik mesafeden çapraz hareketler yaparak eşit miktarda püskürtün. Yaklaşık 10 dakika sonra toz tutmayacak kadar kurur. Yaklaşık 4-6 saat sonra tamamen sertleşir.

Depolama

Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

11103400-39 Krom-Gümüş Sprej 400 ml