

Top-Lube



Depolama

Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

11510400-39 Top-Lube 400 ml

Mükemmel sürünme özellikleri

Top-Lube yüksek gerilimli mekanik parçaların kalıcı yağlaması için sentetik, şeffaf yağdır.

WEICON Top-Lube yüksek yapışma ve bükülme dayanımına sahiptir. Harika sürünme özellikleri vardır. Basınç dirençlidir, suyu iter ve aynı zamanda ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak operasyon sırasında kullanılabilir. Bu plastiklere ve elastomerlere zarar vermez: PTFE, PE, PA, florlanmış - bütadien ve silikon kauçuk ve polikloropren. Bu malzemeler kısıtlı dirence sahiptirler: PE-LD, POM, PP, NBR.

WEICON Top-Lube pek çok endüstriyel uygulamada güç ileten cıvatalar, dişli çarklar, salyangoz dişliler, hızlı çalışan makine parçaları, birleşme yerleri, rakorlar, röleler, bilyalı yataklar ve yaylı montajlar için kullanılabilir.

Teknik bilgiler

Koku	Mineralyağı
Özellikler	su geçirmez, harika sürünme özelliklerine sahiptir
Raf ömrü	24 Ay
Renk	renksiz
Kinematik viskozite (+40°C DIN 51562)	79 mm ² /s
Kinematik viskozite (+100°C DIN 51562)	9 mm ² /s
Sıcaklık dayanımı	-40 ile +200 °C arası
ISSA-Kod	53.402.12
IMPA-Kod	450826

İşleme

Kutuyu kullanmadan önce çalkalayınız. Yakl. 15 cm mesafeden temizlenmiş ve kuru yüzeyin üzerine püskürtünüz. Sonrasında ilgili emniyet hükümlerini yerine getirerek çalışır vaziyette de uygulanabilir.

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it