

İzoelektro Spreyi



Dielektrik dayanıklı, kristal berraklığında

WEICON İzoelektro spreyi akrilik reçineye dayanan saydam bir yalıtım ve kaplama verniğidir. Metal, cam, plastik veya ahşap gibi tüm genel malzemelere mükemmel şekilde yapışan esnek ve dayanıklı bir film oluşturur. İzolasyon spreyi UV ışınlarına, asitlere, yağlara ve alkalilere karşı dayanıklı, neme ve havaya dayanıklıdır ve yüksek dielektrik dayanımı ile karakterize edilir.

Sprey'imiz elektrik bağlantıları, anahtarlar, şalt, elektronik parçalar ve bobinler üzerinde koruyucu bir kaplama, elektrik mühendisliğinde üniversal sızdırmazlık veya elektrik motorları, sargılar ve çerçevelerdeki yalıtımı onarmak için kullanılır.

Teknik bilgiler

Temel	Modifiye akrilik reçine
Yoğunluk	0,848 g/cm ³
Spesifik yüzey direnci DIN EN 62631	7,59 · 10 ¹⁴ Ω
Dielektrik dayanımı (DIN EN 60243-1) (20 ° C)	67,8 kV/mm
110_Sil.F	Evet
Isı iletkenliği 20 °C (DIN EN ISO 821)	0,215 W/m·K
Raf ömrü	24 Ay
Üretkenlik	2-3 m ²
Renk	şeffaf
Dokunabilecek şekilde kuruma	15 dk.
Sıcaklık dayanımı	-40 (-40°F) ila +120 (+248 °F) °C arası
Katı madde içeriği	50 %
Nihai sertleşme	2 saat
Çapraz kesim DIN 53151 / ISO 2409	GT 0-1 Çeçilik'te

Uygulama:

Tel ve kablo bağlantılarında, genel amaçlı bir yalıtım malzemesi olarak veya Motor sargıları ve çerçeveleri üzerinde rötu yalıtımı

için WEICON İzoelektro Spreyi kullanın. İlk yardım bilgileri Ürün, Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda ve ürün kabında bulunabilir.

Yüzey ön işleme

WEICON Yüzey Temizleyici ile yüzeyleri temizleyin ve yağdan arındırın. Kullanmadan önce iyice çalkalayın.

İşleme

WEICON Yüzey temizleyici ile yüzeyleri temizleyin ve yağdan arındırın. Yüzey kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır. Karıştırma topu açıkça duyulana kadar kullanmadan önce kutuyu sallayın. Oda sıcaklığında (yaklaşık +20 ° C) yaklaşık 25 cm'lik bir mesafeye eşit şekilde püskürtün.

Depolama

Konteyner basınç altında. Güneş ışığından ve + 50 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyun.

Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer Alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

11551400-39 İzoelektro Spreyi 400 ml

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone +65 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it