

Çatlak Kontrol Spreyi Özel Geliştiricisi



Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

11691500-39 Çatlak Kontrol Spreyi Özel Geliştiricisi 500 ml

Çatlak Kontrol Spreyi- penetrant işlemi ile tahribatsız muayene yöntemi.

Penetrant testi için solmayan solvent bazlı özel geliştirici. Metaller, birçok plastik, seramik, cam vb. Malzeme için uygundur. Plastik uygunluğu önceden kontrol edilmelidir.

Teknik bilgiler

Koku	Solvent
Özellikler	Malzeme hatalarının güvenilir göstergesi
Raf ömrü	24 ay
Renk	beyaz
Sıcaklık dayanımı	0 ile +50 °C arası

İşleme

1. Parçaları WEICON Çatlak Tespit Maddesi Temizleyicisi ile gres, yağ veya diğer kirlere iyice arındırın ve kurulayın. Hatalar yüzeye açık olmalıdır.
2. İşleme sıcaklığı 0 ° C ile + 50 ° C aralığında olmalıdır. WEICON Çatlak Tespit Maddesi Difüzyon Maddesini temiz ve kuru yüzeye uygulayın ve 5- 10 dakika tesir etmesini bekleyin.
3. Fazlalık Difüzyon Maddesini yüzeyden temizlemek için hav bırakmayan bir beze WEICON Çatlak Tespit Maddesi Temizleyicisini sürün ve silin.
4. Yaklaşık 20 cm'lik uzaklıktan WEICON Çatlak Tespit Maddesi geliştiricisini püskürtün. Geliştiriciyi yüzeyde sadece beyaz bir arka plan oluşacak kadar sıkın. Çok fazla geliştirici ince çatlakları kapatabilir! Kısa bir süre sonra , çatlak ve kusurlar kırmızı bir çizgi veya noktalar halinde açıkça görünür. 5 -10 dakika sonra nihai görsel değerlendirmeyi gerçekleştirin.

Depolama

Basıncılı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es