

CA-Aktivatör Spreyi AC



Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

12505150 CA-Aktivatör Spreyi AC 150 ml

Aceton bazlı Contact Siyanoakrilat Yapıştırıcıların sertleşme süresini hızlandırır

Aktivatör WEICON Siyanoakrilat Yapıştırıcıların sertleşme sürecini hızlandırmaktadır. Ahşap veya köpük gibi emici yüzeylere ve çinko galvanizli metaller gibi kimyasal olarak işlenmiş yüzeylere uygulandığında aktivatörün etkinliği yaklaşık 1 dakikadır. Emici olmayan yüzeylerde aktivatörün etkinliği 12 saate kadar sürmektedir.

Yüksek viskozlu WEICON Contact tipleri, geniş tabaka kalınlıklarında, emici ve gözenekli yüzeylerde, pasif malzemeler (Çinko kaplı metal parçaları gibi alkali yüzeyler) elverişsiz hava şartlarında (düşük sıcaklıklar, çok düşük nem < %30) kullanımı tavsiye ederiz.



Non-Hazardous
Compounds
Program (Listed Chemicals Code)
(Registration #)

Teknik bilgiler

İşleme sıcaklığı +10 ile +30 °C arası

Yüzey ön işleme

Mükemmel bir yapışma elde etmek için yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Aktif hale gelmeden önce yüzeyleri kirden ve yağdan arındırın (örn. WEICON Yüzey Temizleyicisi ile). Önerilen işleme sıcaklığı + 10 ° C ile + 30 ° C arası. Kullanmadan önce kutuyu çalkalayın.

İşleme

Activator Spray'i yaklaşık 30 cm'lik mesafeden yapıştırılacak iki yüzeyden birinde yoğun bir şekilde püskürtün. Parçalar birleştirilmeden önce Aktivatör yaklaşık 30 saniye havalandırılmalıdır. Siyanoakrilat yapıştırıcıyı aktif olmayan yüzeye eşit ve yeterli miktarda uygulayın ve yapıştırılacak veya sabitlenecek parçaları basınçla birleştirin. Aktivatör Sprey boyanmış yüzeyleri ve termoplastik malzemeleri bozabilir! Uygulamadan önce yüzey uyumluluğunu kontrol edin.

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es