

Teknik Bilgi Formu

Değişirme tarihi: 25.05.2018 - Sayfa 1/1

Primer K 200**emici olmayan ve laklı yüzeyler için**

Emici olmayan ve laklı yüzeylerin, plastik malzemelerin (ABS, Katı PVC, PA 6.6, FRP, SMC, PUR), metallerin (alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, pirinç, bakır, çinko, teneke) ve elastomerlerin (EPDM) ön işleme için.

Teknik bilgiler

Temel	Sentetik reçine, solventli
Karışımın yoğunluğu	0,77 g/cm ³
M ² (ml) başına tüketim	20 -40 ml
İşleme sıcaklığı	+10 ile +35 °C arası
Yapıştırıcı uygulama süresi en geç	24 saat
Renk tonu	Renksiz

Aşağıdaki ürünler için uygundur: - WEICON Üretan - WEICON Easy-Mix PU 90 ve PU 240 - WEICON Yapıştırıcı ve Sızdırmazlık Malzemeleri (Silikonlar hariç)

Yüzey ön işleme

The prerequisite for perfect adhesion are clean and dry surfaces (e.g. cleaning and degreasing with WEICON Surface Cleaner). The highest strength values can be achieved through additional pre-treatment of the surfaces, such as roughening using blasting or abrasive agents. Several plastics, in particular polyamide, Teflon®, polyolefin etc. are only to be bonded after special surface treatment, for example using fluoridation, low-pressure plasma, corona, flame impingement etc.

İşleme

WEICON Easy-Mix ürünleri birlikte teslim edilen statik karıştırıcı yardımı ile doğrudan çift kartuşlardan uygulanabilir. Dozajlı karışımın ilk 5 cm sini atınız. (Statik karıştırıcı uygulamada malzemenin ilk 5 cm sini atınız. Ürünü homojen renk elde edinceye kadar iyice karıştırınız.) Yapıştırıcı tek taraflı sürülür. Belirtilen kap süresini oda sıcaklığında 10 ml malzemenin kullanımına dayalıdır. Daha fazla miktarda daha hızlı sertleşme olur. Daha fazla ısı kap ömrünü kısaltır. (Pratik kural:

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es