

**Teknik Bilgi Formu**

Değişirme tarihi: 25.01.2018 - Sayfa 1/1

**Primer S 300****Depolama**

Ambalajı açılmadan normal klima koşullarında (Rel. Hava nemi +23°C ve %50) 9 ay raf ömrü vardır.

**Güvenlik ve Sağlık**

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

**Mevcut ambalaj boyutları:**

13550325-39 Primer S 300 250 ml

**emici ve / veya gözenekli yüzeyler için**

Emici ve / veya gözenekli yüzeylerin ön-muamelesi için örn. kaplanmamış sunta ve alçı gibi.

**Teknik bilgiler**

Temel	Poliüretan, solventli
Karışımın yoğunluğu	1,03 g/cm <sup>3</sup>
M <sup>2</sup> (ml) başına tüketim	80 -200 ml
İşleme sıcaklığı	+5 ile +25 °C arası
Yapıştırıcı uygulama süresi en geç	4 saat
Renk tonu	sarımsı, şeffaf
IMPA-Kod	81 29 83

Aşağıdaki ürünler için uygundur: - WEICON Üretan - WEICON Easy-Mix PU 90 ve PU 240 – WEICON Yapıştırıcı ve Sızdırmazlık Malzemeleri (Silikonlar hariç)

**Yüzey ön işleme**

The prerequisite for perfect adhesion are clean and dry surfaces (e.g. cleaning and degreasing with WEICON Surface Cleaner). The highest strength values can be achieved through additional pre-treatment of the surfaces, such as roughening using blasting or abrasive agents. Several plastics, in particular polyamide, Teflon®, polyolefin etc. are only to be bonded after special surface treatment, for example using fluoridation, low-pressure plasma, corona, flame impingement etc.

**İşleme**

WEICON Easy-Mix ürünleri birlikte teslim edilen statik karıştırıcı yardımı ile doğrudan çift kartuşlardan uygulanabilir. Dozajlı karışımın ilk 5 cm sini atınız. (Statik karıştırıcısız uygulamada malzemenin ilk 5 cm sini atınız. Ürünü homojen renk elde edinceye kadar iyice karıştırınız.) Yapıştırıcı tek taraflı sürülür. Belirtilen kap süresini oda sıcaklığında 10 ml malzemenin kullanımına dayalıdır. Daha fazla miktarda daha hızlı sertleşme olur. Daha fazla ısı kap ömrünü kısaltır. (Pratik kural:

**Note**

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es