

**Teknik Bilgi Formu**

Değiştirme tarihi: 30.05.2018 - Sayfa 1/1

**Primer E 500****metal yüzeyler için**

Silikonlar için özel- uygulama öncesi emici olmayan yüzeyleri yapıştırılmaya uygun hale getirmek için kullanılır, örn.: Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, pirinç, bakır, çinko, kalay ve emaye, seramik, cam ve ABS, sert PVC, PA 6.6 ve CTP gibi plastikler.

**Teknik bilgiler**

Temel	silikon reçine, solvent içerir
Karışımın yoğunluğu	0,78 g/cm <sup>3</sup>
M <sup>2</sup> (ml) başına tüketim	100 ml
İşleme sıcaklığı	+10 ile +25 °C arası
Yapıştırıcı uygulama süresi en geç	8 saat
Renk tonu	hafif sarımsı, şeffaf

WEICON Silikon A, F ve N - WEICON HT-300 - WEICON Black-Seal için uygundur

**Yüzey ön işleme**

İşlem göreceğ yüzeyler temiz, kuru, toz ve yağdan arınmış olmalıdır (örn. WEICON Yüzey Temizleyicisi ile).

**İşleme**

WEICON Primer'i kullanmadan önce iyice çalkalayın ve temiz bir bez ile ince bir tabaka halinde sürün. Havalandırma sürelerine dikkat edin:

Primer M 100 min. 10 dk., maks. 24 saat  
 Primer K 200 min. 10 dk., maks. 24 saat  
 Primer S 300 min. 60 dk., maks. 4 saat  
 Primer P 400 min. 10 dk., maks. 1 saat  
 Primer E 500 min. 60 dk., maks. 8 saat

**Sonraki yapıştırma belirtilen**

Zaman aralığında yapılmalıdır. Havalandırma süresi çok kısa olmamalı. Daha uzun süre depolama süresi veya arada oluşan kirlenmelerde yapıştırılacak yüzeyler tekrar temizleyin veya Primer uygulayın. Bilinmeyen malzemeler için

Uygunluk ve uyumluluk testi gereklidir.

**Depolama**

WEICON Primerler türüne göre açılmamış ambalajında, normal iklimde (+ 23 ° C ve% 50 bağıl nem) 6-12 ay depolanabilir.

**Güvenlik ve Sağlık**

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

**Mevcut ambalaj boyutları:**

13558025 Primer E 500 250 ml

**Note**

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG  
 (Headquarters)  
 Germany  
 phone +49 (0) 251 9322 0  
 info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd  
 South Africa  
 phone +27 (0) 21 709 0088  
 info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.  
 United Arab Emirates  
 phone +971 4 880 25 05  
 info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd  
 Singapore  
 phone (+65) 6710 7671  
 info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
 Canada  
 phone +1 877 620 8889  
 info@weicon.ca  
 www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.  
 Czech Republic  
 phone +42 (0) 417 533 013  
 info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
 Turkey  
 phone +90 (0) 212 465 33 65  
 info@weicon.com.tr  
 www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.  
 Spain  
 phone +34 (0) 914 7997 34  
 info@weicon.es

WEICON Romania SRL  
 Romania  
 phone +40 (0) 3 65 730 763  
 office@weicon.com