

Teknik Bilgi Formu

Değiştirme tarihi:13.11.2020 - Sayfa1/1

GMK 2410
**Daimi elastikiyet
neme dayanıklılık, hızlı sertleşme
güçlü yapışma**

GMK 2410 polikloropren (CR) bazlı

- Plastik ile Plastik

- Plastik ile Metal 'in

tam yüzey ve esnek yapışmasını sağlayan yüksek başlangıç tutuşuna sahip yapıştırıcıdır.

GMK 2410 aynı zamanda köpük kauçuk, PE-köpük, deri, keçe, yalıtım malzemesi, tekstil ürünleri, ahşap ve birçok sentetik maddeyi de yapıştırır.

WEICON GMK 2410 Polistiren köpüğü, Polietilen, Polipropilen, PVC yumuşak köpük ve PVC suni deri gibi malzemeler için uygun değildir.

Teknik bilgiler

Temel	Polikloropren (CR)
Renk	kahverengimsi
Yoğunluk	0,93 g/cm ³
Viskozite	2.400 mPa·s
Alan başına tüketim	250 - 300 g/m ²
Buharlaştırma süresi	5 - 10 dakika
Oda sıcaklığında işleme dayanımı	10 dakika
Nihai sertleşme	24 saat
İşleme sıcaklığı	+15 ile +35 °C arası
Raf ömrü	açılmamış ambalajında 12 ay
Sıcaklık dayanımı	-40 ile +80 °C arası
IMPA-Kod	815237/38

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

Yüzey ön işleme

Yapıştırılacak parçalar temiz, kuru tozdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır (WEICON Yüzey Temizleyici). Yüzeylerin pürüzlendirilmesi ile yapışma gücü etkili şekilde arttırılır.

İşleme

"Ürünleri kullanmadan önce iyice karıştırınız ve sonrasında eşit miktarda fırça ve ya spatula ile (düz ve ya ince dişli şekilde) yapışması gereken iki yüzeye de ince ve tam kapsamlı sürünüz. Malzeme türüne ve uygulamaya göre iki ile üç arası ince tabaka gerekli olabilir. Uygulama yoğunluğuna, çevre ısısına ve hava nemine bağlı olarak tabakalı alanları 5 - 10 dakika havalandırınız. Emici yüzeylerde (Örn: keçe) havalandırmadan sonra bir diğer yapıştırıcı tabaka sürülmelidir. Yüzeyler kuru ve ya da

Depolama

Oda sıcaklığında (+ 15 ° C ile + 25 ° C arası), kuru, sıkıca kapalı kutusunda raf ömrü: Açılmamış ambalajında 12 ay

Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

16100185	GMK 2410 185 g
16100300-39	GMK 2410 300 g
16100350	GMK 2410 350 g
16100700-39	GMK 2410 700 g
16100905	GMK 2410 5 kg
16100925-39	GMK 2410 25 kg

Aksesuarlar:

10953001	İşleme spatulası, kısa
10953003	İşleme spatulası, uzun
10953020	Spatula Flexy,

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it