

Silikon Yağı



Vana, armatür ve contalar için Özel Yağlayıcı

Çok iyi plastik uyumluluğu olan güçlü yapışma özelliğine sahip, şeffaf silikon yağı. Vana, armatür ve contalar için uygundur.

WEICON Silikon Yağı NSF H1 onayına sahip olduğundan, yanlışlıkla gıdaya temas edebileceği hassas alanlarda yağlayıcı olarak kullanıma uygundur. Gıda Teknolojisi, İçecek endüstrisi, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, İlaç Endüstrisi, Sızdırmazlık Teknolojisi alanlarında kullanılır. Yağ, özellikle malzeme uyumludur, kokusuz ve tatsızdır. -50°C ile + 200°C arası sıcaklık direncine sahiptir.

WEICON Silikon Yağı, plastik parçaların, kauçuk parça ve contaların, Vanalar ve armatürlerin, hassas alanlardaki Makine ve teçhizatın, yavaş dönen rulmanlar yağlanmasına ve O-ringler için montaj yardımcısı olarak kullanıma uygundur.



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 164208

Teknik bilgiler

Kıvam tespiti (DIN 51818)	NLGI notu 2-3
Temel	Pirojenik silika Silikon yağı
Renk	renksiz, saydam
O +20°C'de (+68°F) yoğunluk DIN 51759	0,98 g/cm ³
İşlenmiş penetrasyon (DIN ISO 2137)	222 - 310 1/10 mm
Su dayanımı (DIN 5187)	0 - 90
Özel ısı transfer kapasitesi (20 ° C)	1,295 J/(g·K)
Isı iletkenliği (20 ° C)	0,351 mm ² /s
Isı iletkenliği (ISO 22007-4) (20 ° C)	0,445 W/m·K
Dielektrik dayanımı (DIN EN 60243-1) (20 ° C)	9,2 kV/mm
EMCOR-korozyon testi (DIN 51 82):	1 / 2
Uyumlu	NSF-H1, göre malzemeler FDA düzenlemeleri 178.3570 veya 21 CFR 178.3570

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

Raf ömrü	24 Ay
Sıcaklık dayanımı	-50 ile +200 °C arası

Yüzey ön işlemleri

yüzeylerini temizleyin.

Depolama

Orijinal ambalajında sıkıca kapalı tutun. Oksitleyici maddeler ile birlikte saklamayın. Kabı sıkıca kapalı tutun ve serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Tavsiye edilen depolama sıcaklığı: oda sıcaklığı.

Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken, EC güvenlik bilgi formlarımızdaki (www.weicon.de) fiziksel, güvenlik, toksikolojik ve ekolojik veriler ve düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

26350005	Silikon Yağı 5 g
26350085-39	Silikon Yağı 85 g
26350045-39	Silikon Yağı 450 g
26350100-39	Silikon Yağı 1,0 kg
26350500-39	Silikon Yağı 5,0 kg
26350925-39	Silikon Yağı 25,0 kg

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it