

Anti-Seize Montaj Spreyi ASW 400



Metalsiz, NSF tarafından test edilmiştir

Anti Seize „İleri teknoloji“ Montaj Spreyi yüksek sıcaklık dayanımına sahiptir, mükemmel ayırıcı özellikleri vardır, metalsizdir, malzemelere nötrdür ve NSF onaylıdır.

Anti-Seize „İleri teknoloji“ özellikle metal içeren macunlar elektrolitik tepkimelere neden olduğunda, nikel içeren ürünlerin sağlık nedenleriyle kullanılmaması gerektiğinde ve koyu metal içeren ürünlerin optik nedenlerle kullanılmaması gerektiğinde uygundur. Ürün pek çok endüstriyel uygulamada kullanılabilir.



NSF
Nonfood Compounds
Program Listed #1
Registration 141636

Teknik bilgiler

Temel yağ	tıbbi yağ
Renk	beyaz
110_Sil.F	Evet
O +20°C'de (+68°F) yoğunluk DIN 51759	1,42 g/cm³
VKA-Test (DIN 51350) mal yükü	3.600 N
VKA-Test (DIN 51350) kaynak yükü	3.800 N
VKA-Test (DIN 51350) Dairesel kapak değeri (1 Min/1000)	0,7 mm
İşlenmiş penetrasyon (DIN ISO 2137)	310 - 340 1/10 mm
Su dayanımı (DIN 5187)	1 - 90
Basınç (DIN 53281-83)	230 N/mm²
Tuz sprey testi	>170 saat
Isı iletkenliği	0,7 W/m-K
Dielektrik dayanımı	0,4 kV/mm
Sıcaklık dayanımı	-40 ile +1.400 °C arası
ISSA-Kod	53.402.19
IMPA-Kod	450847

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

Yüzey ön işleme

Yüzeyleri kirden ve yağdan arındırın. Mükemmel püskürtme sağlamak için Ürün oda sıcaklığına sahip olmalıdır.

İşleme

Kullanmadan önce karıştırma topu net bir şekilde duyulana kadar kutuyu çalkalayın ve 15 cm'lik mesafeden eşit miktarda uygulayın. ASW 40 sadece montaj spreyi uygulamalarına özgü kullanımlar için uygundur, yağlayıcılar ve greslerin yerini almaz.

Depolama

Kabı kapağı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Oksitleyici maddeler ile saklamayın. Kuru bir yerde oda ısısında depolayın. Orijinal ambalajında kapalı olarak 24 ay depolanabilir.

Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

27050400-39 Anti-Seize Montaj Spreyi ASW 400 400 ml

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it