

# Garanti Mührü



## Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünleri ile çalışırken EG-Emniyet bilgi kartlarımızda yer alan fiziksel, emniyet tekniksel, toksikolojik ve ekolojik veriler ve yönergeler ([www.weicon.de](http://www.weicon.de)) dikkate alınmalıdır. \*Sertleşme değerlerini M10 vidasında tornayı tamamen kapladıktan sonra bulunmuştur.

## Mevcut ambalaj boyutları:

30020030-39	Garanti Mührü 30 g kırmızı
30020060-39	Garanti Mührü 60 g kırmızı
30021030-39	Garanti Mührü 30 g sarı
30022030-39	Garanti Mührü 30 g yeşil
30021060-39	Garanti Mührü 60 g sarı
30022060-39	Garanti Mührü 60 g yeşil

## Hızlı kuruma, iletken değildir, mükemmel kimyasal direnç

Garanti Mührü, neredeyse tüm malzemelere iyi yapışan, solvent içeren ve hızlı kuruyan sabitleme, işaretleme ve mühürleme verniğidir.

Vernik çözülebilir bir kilit olarak, elektrik iletken parçalara kapak olarak, yetkisiz kişilerin girişimine karşı ve korozyon ve temas yoluyla oluşan etkilere karşı koruma sağlar.

Garanti Mührü su, benzin, dizel, mineral yağ, parafin yağı ve seyreltik asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır.

Garanti Mührü her türlü vida bağlantılarını sabitlemek için vazgeçilmezdir, vida ve bağlantıları manipülasyonlara ve kontrolsüz gevşemelere karşı korur, kalite güvencesi, üretim kontrolünü ve ürün kontrolünü mum mühür ile belgeler ve bağlantılı ayarlanan parçaların görsel kontrolünü sağlar.

Garanti Mührü sarı, yeşil ve kırmızı renklerde mevcuttur.

## Teknik bilgiler

Renk	kırmızı (RAL 3000), sarı (RAL 1021), yeşil (RAL 6010)
Parlaklık derecesi	mat
o +20°C'de (+68°F) viskozite Brookfield	1.500 mPa·s
İşleme sıcaklığı	+5 ile +30 °C arası
Dokunabilecek şekilde kuruma	5 dk.
Tam sertleşmiş	60 dk.
Kopma gücü	2,7 Nm
Raf ömrü	12 Ay
Sıcaklık dayanımı	-60 ile +120 °C arası

\*2Belirtilen RAL renkleri yaklaşık olarak tekabül etmektedir

## Depolama

Garanti Mührü kapalı orjinal ambalajında oda sıcaklığında 18 ay depolanabilir. Isıdan ve doğrudan güneş ışıklarından uzak tutunuz.

## Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de  
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae  
www.weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za  
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg  
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it