

## WEICONLOCK® AN 305-78



**Yüksek viskozite**  
**Orta kuvvet**  
**Normal aletlerle söküm**

Pasif malzemeler\* için boru ve dış sızdırmazlık malzemesi, DVGW onaylı, ücretsizdir



## Teknik bilgiler

Renk	sarı
Floresan	Evet
Dişli bağlantılar için	M 80 R 3"
o +20°C'de (+68°F) viskozite Brookfield	50.000 - 80.000 ht mPa·s
Max. Boşluk doldurma kapasitesi	0,5 mm
Kopma gücü (Dişli)	11 - 16 Nm
Hakim sertleşme (Dişli)	4 - 7 Nm
Kesme mukavemeti N/mm <sup>2</sup> (DIN 54452)	6 - 13 N/mm <sup>2</sup>
Oda sıcaklığında işleme dayanımı	25 - 50 dk.
Oda sıcaklığında nihai sertleşme	4 - 8 saat
Sıcaklık dayanımı	-60 ile +150 °C arası

\* Sertleşme değeri paslanmaz çelik M 10, 0.8.d'lik somun yüksekliği ile belirlenmiştir

## Yüzey ön işleme

En iyi sonuçları elde etmek için monte edilecek parçalar, örn. WEICON yüzey temizleyici ile yağdan ve kirden arındırılmalı (gerekirse pürüzlendirilmeli). WEICONLOCK'un temizlenmemiş yüzeylerde de kullanımı mümkündür, örn. Teslim koşullarında vidalar. Ancak geçerli olan: Yüzeyi ne kadar temizse, elde edilen sonuçlar o kadar iyi olur.

## İşleme

WEICONLOCK doğrudan Kalemdeki (Pen) dozlama ucu ile eşit şekilde uygulanır; bu esnada dozlama ucu / Metilin direk temasından kaçınınız. Birleştirilecek pres mafsalları ve daha büyük parçalar için her iki yüzey de ince ve eşit olarak ıslanmalıdır. Parçaları hızla birleştirin. Sürgülü koltuklarda yapışkanın en iyi şekilde dağılması için montaj sırasında birbirlerine doğru döndürün. Birleştirilen parçalar elle tutunabilecek kadar kuruyana kadar oynatılmamalıdır. Metal ile temas eden WEICONLOCK'u şişeye geri dökmeyin. En küçük metal partikülleri dahi şişede sertleşmeye yol açar. Bu nedenle seri üretimde dozlama cihazlarının kullanılmasını öneriyoruz.

## Depolama

WEICONLOCK açılmamış orijinal ambalajında, oda sıcaklığında en az 24 ay saklanabilir. Isı kaynakları ve direkt güneş ışığından kaçınınız. Kalem hava içeriği WEICONLOCK sıvı alır. Kalem (Pen) içerisindeki hava WEICONLOCK'u sıvı halde tutar.

## Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünleri ile çalışırken EG-Emniyet bilgi kartlarımızda yer alan fiziksel, emniyet tekniksel, toksikolojik ve ekolojik veriler ve yönergeler (www.weicon.de) dikkate alınmalıdır.

\*Sertleşme değerlerini, 8.8 kaliteli, somun yüksekliği 0,8.d M10 vidasında tornayı tamamen kapladıktan sonra bulunmuştur.

## Mevcut ambalaj boyutları:

30578150	WEICONLOCK® AN 305-78 50 ml
30578200	WEICONLOCK® AN 305-78 200 ml

## Aksesuarlar:

30700200-39	Aktivatör F Sprey, 200 ml
30955172	Doyajlama ucu, No. 1
30955179	Hassas doyajlama ucu, ekstra ince

## Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es