

Primer S 300



emici ve / veya gözenekli yüzeyler için

Emici ve / veya gözenekli yüzeylerin ön-muamelesi için örn. kaplanmamış sunta ve alçı gibi.

Teknik bilgiler

Baz	Poliüretan, solventli
Renk	sarımsı, şeffaf
Yoğunluk	1,03 g/cm ³
Uygulama sıcaklığı	+5°C to +25°C
Yapıştırıcı uygulaması en geç	4 sa.
Tüketim	80 - 20 ml
IMPA kodu	812983
Raf ömrü	6 Ay

Yüzey ön işlemi

İşlem görececek yüzeyler temiz, kuru, toz ve yağdan arınmış olmalıdır (örn. WEICON Yüzey Temizleyicisi ile).

İşleme

WEICON Primer'i kullanmadan önce iyice çalkalayın ve temiz bir bezle ince bir tabaka uygulayın. Tavsiye edilen havalandırma sürelerini dikkate alın:

Primer M 100: minimum 10 dakika, maks. 24 saat

Primer K 200: minimum 10 dakika, maks. 24 saat

Primer S 300: minimum 60 dakika, maks. 4 saat

Primer P 400: minimum 10 dakika, maks. 1 saat

Primer E 500: minimum 60 dakika, maks. 8 saat

Takip eden yapıştırma işlemi belirtilen süreler içinde yapılmalıdır. Havalandırma sürelerine dikkat edin, süreyi çok kısa kutmayın. Uzun saklama süresi ya da tekrar oluşan kirlerde yapıştırılacak yüzeyleri tekrar temizleyin veya Primer uygulayın. Bilinmeyen malzemeler için, uygunluk ve toşerans testleri yapılmalıdır.

Depolama

WEICON Primerler türüne göre açılmamış ambalajında, normal iklimde (+ 23 ° C ve% 50 bağıl nem) 6-12 ay depolanabilir.

Güvenlik ve sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken, EC güvenlik veri sayfalarımızdaki (www.weicon.de) fiziksel, güvenlik, toksikolojik ve ekolojik veriler ve düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

- 13550325 Primer S 300, 250 ml, sarımsı, şeffaf
13550302 Primer S 300, 25 ml, sarımsı, şeffaf

Ürün detay sayfası için
buraya tıklayın:



Not

Bu teknik veri sayfasında yer alan bilgi ve önerilerin hiçbir garantili özellikleri temsil etmez. Araştırma sonuçlarımızla ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bununla birlikte, Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işleme koşullarına uygunluktan sorumlu olamayacağımız için bağlayıcı değildir. Sadece ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için garanti verilebilir. Belirtilen ürünün istediğiniz özelliklere sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli testler yapmanızı öneririz. Testler üzerinden bir hak iddiasında bulunulamaz. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o. Czech Republic phone +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

WEICON Romania SRL Romania phone +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd Singapore Phone (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg

WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L. Spain phone +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l. Italy phone +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turkey phone +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr