

Primer E 500



metal yüzeyler için

Silikonlar için özel- uygulama öncesi emici olmayan yüzeyleri yapıştırılmaya uygun hale getirmek için kullanılır, örn.: Alüminyum, çelik, paslanmaz çelik, pirinç, bakır, çinko, kalay ve emaye, seramik, cam ve ABS, sert PVC, PA 6.6 ve CTP gibi plastikler.

Teknik bilgiler

Baz	silikon reçine, solvent içerir
Yoğunluk	0,78 g/cm ³
Uygulama sıcaklığı	+10°C to +25°C
Yapıştırıcı uygulaması en geç	8 sa.
Tüketim	100 ml
IMPA kodu	812921
Raf ömrü	6 Ay

Yüzey ön işlemleri

İşlem görececek yüzeyler temiz, kuru, toz ve yağdan arınmış olmalıdır (örn. WEICON Yüzey Temizleyicisi ile).

İşleme

WEICON Primer'i kullanmadan önce iyice çalkalayın ve temiz bir bez ile ince bir tabaka halinde sürün. Havalandırma sürelerine dikkat edin:

Primer M 100 min. 10 dk., maks. 24 saat

Primer K 200 min. 10 dk., maks. 24 saat

Primer S 300 min. 60 dk., maks. 4 saat

Primer P 400 min. 10 dk., maks. 1 saat

Primer E 500 min. 60 dk., maks. 8 saat

Sonraki yapıştırma belirtilen

Zaman aralığında yapılmalıdır. Havandırma süresi çok kısa olmamalı. Daha uzun süre depolama süresi veya arada oluşan kirlenmelerde yapıştırılacak yüzeyler tekrar temizleyin veya Primer uygulayın. Bilinmeyen malzemeler için

Uygunluk ve uyumluluk testi gereklidir.

Depolama

WEICON Primerler türüne göre açılmamış ambalajında, normal iklimde (+ 23 ° C ve% 50 bağıl nem) 6-12 ay depolanabilir.

Güvenlik ve sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken, EC güvenlik veri sayfalarımızdaki (www.weicon.de) fiziksel, güvenlik, toksikolojik ve ekolojik veriler ve düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları

13558025 Primer E 500, 250 ml

13558002 Primer E 500, 25 ml

Ürün detay sayfası için buraya tıklayın:



Not
Bu teknik veri sayfasında yer alan bilgi ve önerilerin hiçbir garantiyi temsil etmez. Araştırma sonuçlarımız ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bununla birlikte, Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işleme koşullarına uygunlukta sorumlu olamayacağımız için bağlayıcı değildir. Sadece ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için garanti verilebilir. Belirtilen ürünün istediğiniz özelliklere sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli testler yapmanızı öneririz. Testler üzerinden bir hak iddiasında bulunulamaz. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcuya aittir.

WEICON Middle East L.L.C. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o. Czech Republic phone +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

WEICON Romania SRL Romania phone +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd Singapore Phone (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg

WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L. Spain phone +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l. Italy phone +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turkey phone +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr