

# Yağlayıcı ve çok fonksiyonlu Yağlar

## AL-F



Nonfood Compounds  
Program Listed H2  
Registration 136173  
NO FOOD CONTACT

### Üniversal ürün|NSF onaylı

WEICON AL-F rulmanlı ve sürgülü yataklar, birleşme yerleri, kumanda kolları, kayıcı kılavuzlar, dingiller, frezeli miller ve gres yağı için verilen tüm kayma hızlarında uygundur. AL-F başka pek çok endüstriyel alanda kullanılabilir.

### Teknik Bilgiler

Kısa ad	KLF 2K -30	
Kıvam sınıflandırması	DIN 51818	NLGI-Sınıf 2
Baz	Lithium-Sabun/ mineralyağı	
Yoğunluk	(+20°C) DIN 51757	0,9 g/cm <sup>3</sup>
VKA-TEST mal yükü	DIN 51350	3.400 N
VKA-Test kaynak yükü	DIN 51350	3,6 N
VKA-TEST semer değeri	DIN 51350 (1dk/1000N)	0,8 N
Devir hızı değeri	350.000	
İşlenmiş penetrasyon	DIN ISO 2137	280 ± 15 1/10 mm
Su direnci	DIN 51807	1 - 90
Isı kapasitesi	DIN EN ISO 22007-4	1,832 J/(g·K)
Isı iletkenliği	0,524 W/m·K	
Dielektrik dayanımı	DIN EN 60243-1 (20°C)	7,8 kV/mm
Damlama noktası	IP 396	> 190 °C
Kinematik viskozite (40 °C)	DIN 51 562	100 mm <sup>2</sup> /s
Kinematik viskozite (+100 °C)	DIN 51 562	9 mm <sup>2</sup> /s
EMCOR- korozyon testi	DIN 51 802	0 / 0
Eşittir	NSF-H 2, LFGB § 31 u. § 5	
Isıl yayınım	0,317 mm <sup>2</sup> /s	
ISSA kodu	53.052.30/31	
Sıcaklık dayanımı	-30 ile +120	
Raf ömrü	24 Ay	

Not  
Bu teknik veri sayfasında yer alan bilgi ve önerilerin hiçbir garantili özellikleri temsil etmez. Araştırma sonuçlarımız ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Bununla birlikte, Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işleme koşullarına uygunlukta sorumlu olamayacağımız için bağlayıcı değildir. Sadece ürünümüzün her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için garanti verilebilir. Belirtilen ürünün istediğiniz özelliklere sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli testler yapmanızı öneririz. Testler üzerinden bir hak iddiasında bulunulamaz. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o. Czech Republic phone +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

WEICON Romania SRL Romania phone +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd Singapore Phone (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg

WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L. Spain phone +34 (0) 914 7997 34 info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l. Italy phone +39 (0) 010 2924 871 info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Turkey phone +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr