

## GMK 2410 adezivi de contact



### permanent elastic | rezistent la umiditate

GMK 2410 este un adeziv pe baza de policloropren (CR) care servește la lipirea integrală, rezistentă și flexibilă a:

- cauciucului pe cauciuc
- cauciucului pe metal

WEICON GMK 2410 lipeste de asemenea cauciuc celular (ex neopren), piele, fetru, materiale izolatoare, textile, lemn, și multe materiale plastice.

GMK 2410 nu poate fi utilizat cu materiale precum polistirenul expandat, polietilena, polipropilena, spuma PVC flexibilă, și pielea artificială din PVC. Produsul se pretează la numeroase aplicații industriale.

#### Date tehnice

Pe bază de	Policloropren (CR)
Culoare	maro
Densitatea	0,93 g/cm <sup>3</sup>
Vâscozitate	2400 mPa·s
Timp de evaporare	5 - 10 min.
Consum	250 - 350 g/m <sup>2</sup>
Timp de contact pentru lipire	10 min.
Rezistența finală (100 % rezistență)	24 h
Temperatura de aplicare	între +10 și +35
Rezistența la forfecare pentru o grosime de material de 1,5 mm DIN EN 1465	
Oțel galvanizat	1,6 N/mm <sup>2</sup>
Oțel galvanizat + EPDM	0,16 N/mm <sup>2</sup>
Oțel galvanizat + SBR	0,54 N/mm <sup>2</sup>
Oțel galvanizat + NBR	0,57 N/mm <sup>2</sup>
Rezistența la temperatură	între -40 și +80

### Pretratarea suprafeței

Piese care urmează să fie lipite trebuie să fie curate și uscate, fără urme de praf și grasimi (Weicon Curatare Suprafete).

### Mod de aplicare

Înainte de aplicare amestecați adezivul WEICON GMK cu grijă. Apoi aplicați adezivul în mod uniform și în strat subțire pe ambele suprafețe utilizând o pensulă sau o spatulă (netedă sau ușor zimțată). În funcție de material și de aplicare poate fi necesară aplicarea a două sau trei straturi subțiri. Lăsați să se usuce timp de 5-15 minute în funcție de grosimea stratului, temperatura mediului și umiditatea aerului. Pe suprafețele absorbante (de exemplu fetru), este necesară aplicarea unui al doilea strat după uscarea primului strat. De îndată ce suprafețele s-au uscat, dar mai lipesc încă puțin (se face proba cu degetul) se unesc piesele prin apăsare scurtă, dar puternică (ex. cu un cilindru sau ciocan). Dacă după trecerea timpului de evaporare suprafețele nu mai sunt absolut deloc lipicioase, adezivul trebuie aplicat din nou. Adezivul aplicat în exces, dar care nu este încă întărit poate fi îndepărtat cu WEICON Spray curatarea suprafețelor.

### Depozitare

A se păstra în recipientul nedeschis la temperatura camerei. Protejați de lumina directă a soarelui și a surselor de căldură.

### Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Accesorii

- 10010887 Spatula, 1 buc
- 10022562 Spatula, 1 buc
- 10010066 Spatula flexibilă pentru contur, 1 buc

### Unități de ambalare disponibile

- 10028906 GMK 2410 adezivi de contact, 0,7 kg, maro
- 10028908 GMK 2410 adezivi de contact, 0,3 kg, maro
- 10029662 GMK 2410 adezivi de contact, 185 g, maro
- 10029718 GMK 2410 adezivi de contact, 5 kg, maro
- 10029720 GMK 2410 adezivi de contact, 25 kg, maro
- 10030358 GMK 2410 adezivi de contact, 0,35 kg, maro

Către pagina cu detalii produs



#### Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității marelui produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediul central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr