

GMK 2410 adezivi de contact



permanent elastic | rezistent la umiditate

GMK 2410 este un adeziv pe baza de policloropren (CR) care servește la lipirea integrală, rezistentă și flexibilă a:

- cauciucului pe cauciuc
- cauciucului pe metal

WEICON GMK 2410 lipeste de asemenea cauciuc celular (ex neopren), piele, fetru, materiale izolatoare, textile, lemn, și multe materiale plastice.

GMK 2410 nu poate fi utilizat cu materiale precum polistirenul expandat, polietilena, polipropilena, spuma PVC flexibilă, și pielea artificială din PVC. Produsul se pretează la numeroase aplicații industriale.

Date tehnice

Pe bază de	Policloropren (CR)	
Culoare	maro	
Densitatea	0,93 g/cm ³	
Vâscozitate	2400 mPa·s	
Timp de evaporare	5 - 10 min.	
Consum	250 - 350 g/m ²	
Timp de contact pentru lipire	10 min.	
Rezistența finală (100 % rezistență)	24 h	
Temperatura de aplicare	între +10 și +35	
Termen de valabilitate:	12 luni	
Rezistența la forfecare pentru o grosime de material de 1,5 mm DIN EN 1465		
Oțel galvanizat	1,6 N/mm ²	
Oțel galvanizat + EPDM	0,16 N/mm ²	
Oțel galvanizat + SBR	0,54 N/mm ²	
Oțel galvanizat + NBR	0,57 N/mm ²	
Rezistența la temperatură	între -40 și +80	
Aprobări/ Certificări		
MIL-Spec	conform	MIL-A-21366A

Tratament prealabil al suprafeței

Piese care urmează să fie lipite trebuie să fie curate și uscate, fără urme de praf și grăsimi (Weicon Curățare Suprafețe).

Mod de aplicare

Înainte de aplicare amestecați adezivul WEICON GMK cu grija. Apoi aplicați adezivul în mod uniform și în strat subțire pe ambele suprafețe utilizând o pensulă sau o spatulă (netedă sau ușor zimțată). În funcție de material și de aplicare poate fi necesară aplicarea a două sau trei straturi subțiri. Lăsați să se usuce timp de 5-15 minute în funcție de grosimea stratului, temperatura mediului și umiditatea aerului. Pe suprafețele absorbante (de exemplu fetru), este necesară aplicarea unui al doilea strat după uscarea primului strat. De îndată ce suprafețele s-au uscat, dar mai lipesc încă puțin (se face proba cu degetul) se unesc piesele prin apăsare scurtă, dar puternică (ex. cu un cilindru sau ciocan). Dacă după trecerea timpului de evaporare suprafețele nu mai sunt absolut deloc lipicioase, adezivul trebuie aplicat din nou. Adezivul aplicat în exces, dar care nu este încă întărit poate fi îndepărtat cu WEICON Spray curățarea suprafețelor.

Depozitare

La temperatura camerei (+15°C to +25°C), în loc uscat, în ambalaj perfect închis. Termen de valabilitate: 12 luni în recipient nedeschis.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Accesorii

- 10010887 Spatula
- 10022562 Spatula
- 10010066 Spatula flexibilă pentru contur

Unități de ambalare disponibile

- 10028906 GMK 2410 adezivi de contact, 0,7 kg, maro
- 10028908 GMK 2410 adezivi de contact, 0,3 kg, maro
- 10029662 GMK 2410 adezivi de contact, 185 g, maro
- 10029718 GMK 2410 adezivi de contact, 5 kg, maro
- 10029720 GMK 2410 adezivi de contact, 25 kg, maro
- 10030358 GMK 2410 adezivi de contact, 0,35 kg, maro

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității multor produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr