

## 通用型家装弹性胶



### 快速固化，用途广泛，橡胶基材 (SBR)

固化快速且附着力强的橡胶金属粘合剂，以合成橡胶为基材，适用于室内外的粘接操作。这款具有弹性的单组份家装用胶适用于多种材质，如木材和木纤维板，MDF中密度纤维板和取向纤维板，装饰层板，钢材，铝材，塑料，聚苯乙烯，石膏，石膏板，陶瓷，砌砖，瓷砖，石材以及混凝土。该产品能够快速并永久地固定踢脚板、面板、地板元件、墙板、窗底、门槛、木门框、装饰性型材等。

技术参数	
基础成分	合成橡胶 (SBR)
颜色	浅米色
属性	膏状
密度	1,1 g/cm <sup>3</sup>
粘度	200.000 mPa·s
表干时间	1 分钟
固化速度	初始24小时 2-3 mm
固化条件	温度23 °C相对湿度50 %
最大粘接缝隙	5 mm
操作温度	+5 至 +40 °C
储存期限	12 个月
材料厚度为1.5mm时的拉伸剪切强度 DIN EN 1465	
MDF中密度纤维板	2,7 N/mm <sup>2</sup>
耐温范围	-40 至 +100 °C

### 表面预处理

待粘接的物体表面需清洁、无油脂。大多数表面污垢，如油、脂、粉尘、污渍等，都能用WEICON表面清洁剂除去。对于污染特别严重的金属表面，可使用 WEICON 清洁喷剂S。特殊的密封胶去除剂适用于去除旧油漆或粘合剂残留物。多数材料都能够很好地进行同材及异材粘接。针对少数特殊材料或极端工况，我们建议在涂胶之前先使用底漆进行预处理。使用机械方式对待粘接的表面进行预处理，如研磨或喷砂，能够大大提高粘接效果。

### 操作

施胶方式 手动压力胶枪 空压式胶枪用于310 ml胶瓶我们推荐使用带活塞杆的胶枪 (WEICON 气动胶枪)，自动定量。粘接部件 为了达到最佳的浸润效果，涂胶后的待粘接部件需在胶水表面形成干膜前 (表干时间) 进行粘合操作。

### 存储

在未拆封且存放于正常环境 (+23 °C, 50%相对湿度) 的情况下，WEICON 通用型家装弹性胶的保质期为18个月。

### 安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表 (www.weicon.cn) 的具体信息。

### 配件

MA13955031  
MA13250001  
MA13250002  
MA13250009

### 可选择的包装容量

16500310 通用型家装弹性胶, 310 ml, 浅米色

### 换算表格

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm <sup>2</sup> x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

此处进入产品主页



提示  
本资料中列出的所有参数和建议不得被视为对产品特性的保证。它们是在实验室的测试结果及经验总结。由于每一个用户的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON Middle East LLC.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic.Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr