

复合喷剂



集清洁与底涂双重功效 | 为待粘接表面进行预处理

集清洁与底涂双重功效于一身的通用型产品。它专为光滑表面的预处理研发而成，如不锈钢、玻璃和塑料。该喷剂适用于非吸收性物体表面的预处理。对光滑材料的清洁和底涂一步到位。该产品能够改善胶材的附着力。喷涂后仅需稍作等待，即可快速简单地进行粘接操作。因此，它是短周期工业化批量生产，或必须在短时间内进行粘接的理想选择。

技术参数

基础成分	含添加剂的溶剂混合物	
颜色	透明	
特性	适用于弹性密封胶的清洁剂/底涂	
挥发时间	~ 10 分钟	
质地	液态	
密度	(+20°C) DIN 51757	0,7 g/ml
操作温度	+5°C 至 +25°C	
消耗量	20 - 60 ml/m²	
防火等级	DIN 4102	B2
储存期限	24 个月	

表面预处理

在20厘米远的位置充分喷涂复合喷剂，并用无绒布顺着同方向擦拭表面。等待10分钟后即可粘接，最晚需在6小时内完成粘接操作。如果等待时间较长或出现二次污染，要再次清洁表面并上底涂。对不了解的材料，需事先对材料的兼容性进行测试。

存储

容器处于压力下。避免阳光直射及超过+50°C温度。

可选择的包装容量

换算表格

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{mm}/25,4 = \text{inch}$
 $\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
 $\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
 $\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

此处进入产品主页



提示
本资料中列出的所有参数和建议不得被视为对产品特性的保证。它们是在实验室的测试结果及经验总结。由于每一个用户的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic.Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr