

Montaj Yapıştırıcısı



hızlı sertleşen, evrensel olarak uygulanabilen kauçuk bazlı yapıştırıcı (SBR)

İç ve dış mekanlarda kullanılan, sentetik kauçuk bazlı, hızlı ve güçlü kontak yapıştırıcı. Elastik 1 bileşenli montaj yapıştırıcısı; ahşap ve ahşap lifli levhalar, MDF ve OSB levhalar, dekoratif levhalar, çelik, alüminyum, plastik, PVC, alçı, alçıpan, seramik, duvar, fayans, taş ve beton gibi birçok malzeme üzerinde kullanılabilir. Yapıştırıcı; süpürgeliklerin, panellerin, döşeme elemanlarının, duvar kaplamalarının, pencere altlarının, kapı eşiklerinin, ahşap kapı kaplamalarının, dekoratif kaplamaların ve diğer birçok bileşenin, hızlı ve kalıcı bir şekilde yapıştırılması için uygundur.

Teknik Bilgiler

Bazü	sentetik kauçuk (SBR)
Renk	açık bej
Nitelik	macunsu
Yoğunluk	1,1 g/cm ³
Viskozite	200.000 mPa·s
Kabuk oluşma süresi	1 Min.
Kürlenme hızı	ilk 24 saatte 2-3 mm
Kürlenme koşulu	23°C sıcaklık ve %50 bağıl hava nemi
Maks. boşluk kapama	5 mm
İşlenme sıcaklığı	+5 ila +40 °C
Raf ömrü	12 ay
Çekme kopma dayanımı	
MDF	2,7 N/mm ²
Sıcaklık direnci	-40 ila +100 °C

Yüzey ön işlemleri

Yüzeyler temiz ve yağsız olmalıdır. Yağ, gres, toz ve kir gibi birçok yüzey kirliliği WEICON Yüzey Temizleyici ile giderilebilir. Yüksek kirliliğe sahip metal yüzeyler için Temizleyici Sprey S oldukça etkilidir. Eski renk kalıntılarını veya yapışkan kalıntılarını gidermek için ise WEICON Sızdırmazlık ve Yapışkan Sökücü kullanılabilir. Çoğu malzeme birbirine ve birbirleri arasında yapıştırılabilir. Belirli malzemeler veya özel gereksinimler için bir yapıştırıcı madde (astar) kullanılmasını tavsiye ederiz. Taşlama veya zımparalama gibi mekanik yüzey ön işlemleri de yapışmayı önemli ölçüde iyileştirebilir.

İşlenme

Uygulama Yöntemleri: 310 ml kartuşlar için el kartuş tabancası, basınçlı hava tabancası. Piston çubuklu bir alternatif ile birlikte (WEICON Basınçlı Hava Kartuş Tabancası), otomatik dozajlama sistemleri de önerilebilir. Bileşenlerin birleştirilmesi sırasında optimum ıslanmayı garanti etmek için, bileşenlerin yapıştırıcı üzerindeki ilk kabuk oluşumu gerçekleşmeden önce hızlı bir şekilde birleştirilmelidir (kabuk oluşturma süresi).

Depolama

WEICON Montaj Yapıştırıcısı açılmadan ve normal iklim koşullarında (+23 °C ve %50 bağıl hava nemi) saklandığında 12 ay raf ömrüne sahiptir.

Güvenlik ve sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken, EC güvenlik bilgi formlarımızdaki (www.weicon.com) fiziksel, güvenlikle ilgili, toksikolojik ve ekolojik veriler ve düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

Aksesuarlar

13955031	V-Tip Ucu
13250001	Kartuş Tabancası "Standart"
13250002	Kartuş Tabancası "Özel"
13250009	Pnömatik Kartuş tabancası

Mevcut ambalaj boyutları

16500310 Montaj Yapıştırıcısı, 310 ml, açık bej

Dönüşüm tablosu

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolünüz ve sorumluluğunuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

Montaj Yapıştırıcısı

Ürün detay sayfası için
buraya tıklayın:



Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr