

Glasfaserband



verbessert Haftung und Druckfestigkeit

Verbessert Haftung und Druckfestigkeit von WEICON Epoxidharzen bei vielen Reparatur- und Wartungsarbeiten.

Maße: 1000 x 50 mm

Charakteristik

Basis	Glasfaser
Farbe	weiß
Breite	50 mm
Länge	1.000 mm

Mechanische Eigenschaften

Rohgewicht	DIN EN 12127	220 g/m ²
Kettfadenzahl	EN 1049-2	12,0 Fd./cm
Kettgarnfeinheit	DIN 53830-3	EC9-68 Tex
Kettreißkraft	EN ISO 13934-1	420 N/cm
Schussfadenzahl	EN 1049-2	9,5 Fd./cm
Schussgarnfeinheit	DIN 53830-3	EC11-136 Tex
Schussreißkraft	EN ISO 13934-1	640 N/cm

Thermische Kennwerte

Temperaturbeständigkeit	+ 500 °C
-------------------------	----------

Gebrauchshinweise

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Lieferumfang

Glasfaserband

Erhältliche Gebindegrößen

10000913 Glasfaserband, 1 Stück, weiß

SV_Shopware

0 ", weiß

Hier geht es zur
Produktdetailseite:



Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr