Systèmes à base de résine époxy
Métal Plastique

Ruban de Fibres de Verre



Améliore l’adhésion et la résistance de pression

Améliore l’adhérence et la résistance à la compression de résines époxy WEICON lors de nombreux travaux de réparation et de maintenance.

Dimensions: 1000 x 50 mm

Caractéristiques

Base		Fibre de verre
Couleur		blanche
Durée minimale de stockage	à température ambiante	∞ mois
Largeur		50 mm
Longueur		1.000 mm

Caractéristiques mécaniques

Rohgewicht	DIN EN 12127	220 g/m²
Kettfadenzahl	EN 1049-2	12,0 Fd./cm
Kettgarnfeinheit	DIN 53830-3	EC9-68 Tex
Kettreißkraft	EN ISO 13934-1	420 N/cm
Schussfadenzahl	EN 1049-2	9,5 Fd./cm
Schussgarnfeinheit	DIN 53830-3	EC11-136 Tex
Schussreißkraft	EN ISO 13934-1	640 N/cm

Mode d’emploi

Il convient de respecter les données et les prescriptions physiques, de sécurité, toxicologiques et écologiques figurant dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.fr) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Volume de livraison

Ruban de fibre de verre

Conditionnements disponibles

10000913 Ruban de Fibres de Verre, 1 pièce, blanche

Cliquez ici pour la page de détail du produit :

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr