

Dane techniczne

Zmiana daty:19.08.2020 - Strona1/1

Crack Testing Agent Cleaner

**Środek czyszczący do nieniszczących badań materiałów z wykorzystaniem procesu penetracji barwników**

Neutralny dla powierzchni, specjalny zmywacz do barwiących testów materiałowych. Przeznaczony do metali, tworzyw, ceramiki, szkła. W przypadku tworzyw zaleca się uprzednie sprawdzenie kompatybilności.

Dane techniczne

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Zapach | rozpuszczalniki |
| Właściwości | Odparowuje bez pozostałości. |
| Okres przydatności | 24 Monate |
| Barwa | bezbarwny |
| Odporność termiczna | 0 do +50 °C |

Obróbka

1 Dokładnie usunąć smar i olej lub zanieczyszczenia z części za pomocą WEICON Crack Testing Agent Cleaner. Wady muszą być widoczne na powierzchni.

2 Warunki temperatury przetwarzania: od 0°C do +50°C. Nanieść produkt WEICON Crack Testing Agent Penetrant na powierzchnię. Czas odparowania produktu ok. 5-10 min.

3 Usunąć nadmiar WEICON Penetrantu za pomocą środka czyszczącego WEICON Crack Testing Agent Cleaner

4 Natryskiwać preparat WEICON Crack Testing Agent Developer na powierzchnię z odległości ok. 20 cm. Spryskać tylko tyle wywoływacza, że na powierzchni tworzy się białe tło. Za dużo WEICON Deweloper może zakryć drobne pęknięcia! Po krótkim czasie, pęknięcia i wady pojawiają się jako czerwone linie i kropki. Po 5 - 10 minutach przeprowadzić końcową ocenę wizualną.

Okres przydatności

Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym UV i temperaturą powyżej +50°C.

Bezpieczeństwo i zdrowie

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.de).

Dostępne rozmiary pojemników:

11692500-51 Crack Testing Agent Cleaner 500 ml

Akcesoria

11690500 Crack Testing Agent Penetrant,

Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

WEICON GmbH & Co. KG
(Siedziba główna)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

www.weicon.de WEICON
SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it