

Dane techniczne

Zmiana daty:20.08.2020 - Strona1/1

Concatct Aktivator AC

**Bezpieczeństwo i zdrowie**

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.de).

Dostępne rozmiary pojemników:

12505150 Concatct Aktivator AC 150 ml

Akcelerator na bazie acetonu do klejów cyjanoakrylowych bez kwitnienia

WEICON Aktivator przyspiesza utwardzanie klejów WEICON Contact cyjanoakrylowych. Produkt pozostaje skuteczny przez około 12 godzin na niechłonnych podłożach. Wskazane jest stosowanie go do bardzo lepkich typów styków kleji cyjanoakrylowych WEICON, grubych warstw, powierzchni chłonnych i porowatych, materiałów pasywnych (powierzchnie alkaliczne, takie jak części ocynkowane) i niekorzystnych warunków środowiskowych (niskie temperatury, zbyt niska wilgotność <30%).



Nonfood Compounds
Program Listed P1
Registration 155052

Dane techniczne

Temperatura aplikacji +10 do +30 °C

Wstępna obróbka powierzchniowa

Wytrzymałość i trwałość złącza klejowego zależą głównie od przygotowania powierzchni (czysta i sucha). Przed przetworzeniem powierzchnie odłuszczyć i oczyścić np. za pomocą WEICON Surface Cleaner. Zalecana temperatura przetwarzania wynosi od +10°C do +30°C. Przed użyciem wstrząsnąć.

Obróbka

Activator Spray rozpylać swobodnie w odległości ok. 30 cm na jedną z dwóch powierzchni, które mają być połączone. Przed połączeniem części należy uwzględnić czas odparowania ok. 30 sekund. Klej cyjanoakrylowy należy nanieść równomiernie w odpowiedniej ilości na nieaktywną powierzchnię i połączyć części lub zamocowane pod ciśnieniem. Na tryskaj produkt na zbędny klej, pozostawić klej do stwardnienia i usunąć w razie potrzeby Activator Spray może atakować zarówno powierzchnie malowane, jak i termoplastyczne! Przed użyciem należy sprawdzić kompatybilność powierzchni.

Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak związane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

WEICON GmbH & Co. KG
(Siedziba główna)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

www.weicon.de WEICON
SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it