

**Dane techniczne**

Zmiana daty:20.08.2020 - Strona1/1

**Primer K 200****Do gruntowania powierzchni nie absorbujących i lakierowych**

Do gruntowania powierzchni nie absorbujących i lakierowanych, tworzyw (ABS, twarde PVC, PA 6.6, FRP, SMC, PUR), metali (aluminium, stal, stal nierdzewna, mosiądz, miedź, cynk, cyna) oraz elastomerów (EPDM).

**Dane techniczne**

Bazis	Kunstharz, lösemittelhaltig
Lepkość mieszaniny	0,77 g/cm <sup>3</sup>
Zużycie m <sup>2</sup>	20 -40 ml
Okres przydatności	12 Monate
Temperatura aplikacji	+10 do +35 °C
Aplikacja kleju najpóźniej po	24 h
Barwa	bezbardwy

Nadaje się do: - WEICON Uretany - WEICON Easy-Mix PU 90 oraz PU 240 - WEICON Kleje i uszczelniacze elastyczne (poza Silikonem)

**Wstępna obróbka powierzchniowa**

Obrabiane powierzchnie muszą być suche, czyste i wolne od kurzu i tłuszczu (np. środek do czyszczenia powierzchni WEICON Surface Cleaner).

**Obróbka**

Podkład WEICON Primer przed użyciem dobrze wstrząsnąć i nanieść za pomocą szmatki cienką warstwę czystą. Należy przestrzegać czas odparowania:

Primer M 100 mind. 10 Min., max. 24 godz

Primer K 200 mind. 10 Min., max. 24 godz

Primer S 300 mind. 60 Min., max. 4 godz

Primer P 400 mind. 10 Min., max. 1 godz

Primer E 500 mind. 60 Min., max. 8 godz

Kolejne klejenie powinno być wykonane w określonym czasie. Przestrzegać czas wywietrzenia. W przypadku dłuższego czasu wywietrzenia lub pośredniego zabrudzenia, należy ponownie oczyścić lub zagruntować powierzchnie klejone. Zaleca się uprzednie przeprowadzenie test przydatności i kompatybilności na powierzchni w miejscu niewidocznym.

**Okres przydatności**

WEICON Primer, okres trwałości w zależności od typu w stanie nieotwartym i przechowywanie w normalnym klimacie (+23°C i 50 % wilgotności względnej powietrza) jest 12 miesięcy.

**Bezpieczeństwo i zdrowie**

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.de)..

**Dostępne rozmiary pojemników:**

13550225 Primer K 200 250 ml

**Uwaga**

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak związane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Siedziba główna)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

www.weicon.de WEICON  
SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it