

Dane techniczne

Zmiana daty: 20.08.2020 - Strona 1/1

Primer S 300

Kolejne klejenie powinno być wykonane w określonym czasie. Przestrzegać czas wywietrzenia. W przypadku dłuższego czasu wywietrzenia lub pośredniego zabrudzenia, należy ponownie oczyścić lub zagruntować powierzchnie klejone. Zaleca się uprzednie przeprowadzenie test przydatności i kompatybilności na powierzchni w miejscu niewidocznym.

Okres przydatności

WEICON Primer, okres trwałości w zależności od typu w stanie nieotwartym i przechowywanie w normalnym klimacie (+23°C i 50 % wilgotności względnej powietrza) jest 12 miesięcy.

Bezpieczeństwo i zdrowie

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.de).

Do gruntowania powierzchni chłonnych

Do gruntowania powierzchni chłonnych i/lub porowatych, jak np. płyty wiórowe i gipsowe.

Dostępne rozmiary pojemników:

13550325 Primer S 300 250 ml

Dane techniczne

Bazis	Poliuretan, zawierający rozpuszczalnik
Lepkość mieszanki	1,03 g/cm ³
Zużycie m ²	80 -200 ml
Okres przydatności	6 Monate
Temperatura aplikacji	+5 do +25 °C
Aplikacja kleju najpóźniej po	4 h
Barwa	żółtawo-przezroczysty
IMPA-Code	812983

Nadaje się do: - WEICON Uretany - WEICON Easy-Mix PU 90 oraz PU 240 - WEICON Kleje i uszczelniacze elastyczne (poza Silikonem)

Wstępna obróbka powierzchniowa

Obrabiane powierzchnie muszą być suche, czyste i wolne od kurzu i tłuszczu (np. środek do czyszczenia powierzchni WEICON Surface Cleaner).

Obróbka

Podkład WEICON Primer przed użyciem dobrze wstrząsnąć i nanieść za pomocą szmatki cienką warstwą czystą. Należy przestrzegać czasu odparowania:

Primer M 100 mind. 10 Min., max. 24 godz
 Primer K 200 mind. 10 Min., max. 24 godz
 Primer S 300 mind. 60 Min., max. 4 godz
 Primer P 400 mind. 10 Min., max. 1 godz
 Primer E 500 mind. 60 Min., max. 8 godz

Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

WEICON GmbH & Co. KG
 (Siedziba główna)
 Germany
 phone +49 (0) 251 9322 0
 info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
 United Arab Emirates
 phone +971 4 880 25 05
 info@weicon.ae

WEICON Inc.
 Canada
 phone +1 877 620 8889
 info@weicon.ca
 www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
 Turkey
 phone +90 (0) 212 465 33 65
 info@weicon.com.tr
 www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
 Romania
 phone +40 (0) 3 65 730 763
 office@weicon.com
 www.weicon.com.ro

www.weicon.de WEICON
 SA (Pty) Ltd
 South Africa
 phone +27 (0) 21 709 0088
 info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
 Singapore
 phone +65 (65) 6710 7671
 info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
 Czech Republic
 phone +42 (0) 417 533 013
 info@weicon.cz
 www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
 Spain
 phone +34 (0) 914 7997 34
 info@weicon.es
 www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
 Italy
 phone (+39) 0102924871
 info@weicon.it
 www.weicon.it