

Dane techniczne

Zmiana daty: 27.09.2021 - Strona 1/1

Anti-Seize Assembly Spray

**Trwała ochrona przed korozją, zacieraniem i „zimnym spawaniem”**

WEICON Anti-Seize Assembly Spray posiada wysoką odporność termiczną oraz świetne właściwości separujące. WEICON Anti-Seize stosowany jest jako środek ochronny, separujący i smarujący do mocno obciążonych podzespołów.

Idealna kombinacja składników stałych oraz wyselekcjonowanych dodatków umożliwia szeroki zakres zastosowań. WEICON Anti-Seize zabezpiecza przed korozją, zacieraniem i zużyciem ściernym, zjawiskiem „stick-slip”, utlenianiem, korozją cierną oraz reakcjami elektrolitycznymi („zimne spawanie”). Przeznaczony do wielu aplikacji przemysłowych.

Dane techniczne

Baza oleju	Syntetyczna mieszanka olejowa
Barwa	antrazyt
nie zawiera silikonów	tak
Lepkość przy +25°C (DIN 51757)	1,16 g/cm ³
VKA-TEST (DIN 51350) obciążenie robocze	4.200 N
VKA-TEST (DIN 51350) siła spawania	4.400 N
VKA-TEST (DIN 51350) skaza (1 Min/1000N)	0,5 mm
Penetracja po ugniataniu (DIN ISO 2137)	310 - 340 1/10 mm
Odporność na wodę (DIN 51807)	0 - 90
Obciążenie ciśnieniowe	230 N/mm ²
Test solankowy	>170 h
Przewodność termiczna	0,3 W/m·K
Wytrzymałość dielektryczna	0,47 kV/mm
Odporność termiczna	-180 do +1 200 °C
ISSA-Code	53.402.18
IMPA-Code	450846

Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specjalnych warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.

Wstępna obróbka powierzchniowa

Powierzchnie odtłuścić i oczyścić Pastę montażową aplikować równomiernie AS nie zastępuje smarowania olejem lub smarem.

Obróbka

Wstrząsnąć puszką i spryskać z odległości ok. 15 cm. W przypadku śrub ważne jest, aby pasta montażowa była nakładana aż do podstawy gwintu. Zapewnia to dobry efekt uszczelnienia. Pasta montażowa nie powinna być mieszana ze smarami lub olejami. Smarowanie olejem lub smarem nie jest zastępowane pastą montażową.

Okres przydatności

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać razem z utleniaczami. Przechowywać w stanie suchym i w temperaturze pokojowej. Oryginalne zabezpieczone pojemniki mają okres trwałości 24 miesięcy.

Bezpieczeństwo i zdrowie

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.de)..

Dostępne rozmiary pojemników:

27000400-51 Anti-Seize Assembly Spray 400 ml
27000100 Anti-Seize Assembly Spray 100 ml

WEICON GmbH & Co. KG
(Siedziba główna)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

www.weicon.de WEICON
SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it