

Anti-Seize Assembly Spray

100 ml



400 ml



Trwała ochrona przed korozją, zacieraniem i „zimnym spawaniem”

WEICON Anti-Seize Assembly Spray posiada wysoką odporność termiczną oraz świetne właściwości separujące. WEICON Anti-Seize stosowany jest jako środek ochronny, separujący i smarujący do mocno obciążonych podzespołów.

Idealna kombinacja składników stałych oraz wyselekcjonowanych dodatków umożliwia szeroki zakres zastosowań. WEICON Anti-Seize zabezpiecza przed korozją, zacieraniem i zużyciem ściernym, zjawiskiem „stick-slip”, utlenianiem, korozją cierną oraz reakcjami elektrolitycznymi („zimne spawanie”). Przeznaczony do wielu aplikacji przemysłowych.

Dane techniczne

Baza		Syntetyczna mieszanka olejowa
Gęstość	(+20°C) DIN 51757	1,16 g/cm ³
Nie zawiera silikonu		tak
VKA-TEST obciążenie robocze	DIN 51350	4.200 N
VKA-TEST siła spawania	DIN 51350	4.400 N
VKA-TEST Skaza	DIN 51350 (1Min/1000N)	0,5 mm
Penetracja	DIN ISO 2137	310 - 340 1/10 mm
Odporność na wodę	DIN 51807	0 - 90
Obciążenie ciśnieniowe		230 N/mm ²
Przewodność termiczna		0,3 W/m-K
Wytrzymałość dielektryczna	DIN EN 60243-1 (20°C)	0,47 kV/mm
Odporność na działanie temperatury		-180 do +1 200
Zatwierdzenia / Wytyczne		
ISSA-Code		53.402.18

Wstępna obróbka powierzchni

Powierzchnie odtłuścić i oczyścić

Przetwarzanie

Paste montażową aplikować równomiernie AS przeznaczona jest do celów montażowych, nie zastępuje smaru AS nie zastępuje smarowania olejem lub smarem.

Warunki przechowywania

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać razem z utleniaczami. Przechowywać w stanie suchym i w temperaturze pokojowej. Oryginalne zapieczętowane pojemniki mają okres trwałości 24 miesięcy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.de).

Dostępne opakowania

27000400 Anti-Seize Assembly Spray, 400 ml
27000100 Anti-Seize Assembly Spray, 100 ml

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o produkcie:



Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancja może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr