

# Anti-Seize Assembly Spray High-Tech



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration 141636

**Trwała ochrona bezmetaliczna przed korozją, zacieraniem i „zimnym spawaniem”, atest NSF**

WEICON Anti-Seize „High-Tech” posiada wysoką odporność termiczną oraz świetne właściwości separujące, nie zawiera metali, jest neutralna dla materiałów i posiada atest NSF. WEICON Anti-Seize „High-Tech” jest szczególnie zalecana w aplikacjach, w których preparaty zawierające metale mogą powodować reakcje elektrolityczne, wymagane są ekstremalna odporność termiczna, atest do kontaktu z żywnością oraz estetyczna barwa preparatu. Dzięki swojej formule i posiadanej certyfikacji NSF, Anti-Seize Assembly Spray High-Tech istotnie wpływa na poprawę standardów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

## Dane techniczne

Baza	Biały olej o medycznej czystości	
Barwa	biały	
Gęstość	(+20°C) DIN 51757	1,42 g/cm <sup>3</sup>
Nie zawiera silikonu	tak	
VKA-TEST obciążenie robocze	DIN 51350	3.600 N
VKA-TEST siła spawania	DIN 51350	3.800 N
VKA-TEST Skaza	DIN 51350 (1Min/1000N)	0,7 mm
Penetracja	DIN ISO 2137	310 - 340 1/10 mm
Odporność na wodę	DIN 51807	1 - 90
Obciążenie ciśnieniowe	230 N/mm <sup>2</sup>	
Przewodność termiczna	0,7 W/m·K	
Wytrzymałość dielektryczna	DIN EN 60243-1 (20°C)	0,4 kV/mm
Odporność na działanie temperatury	-40 do +1 400	
Zatwierdzenia / Wytyczne	ISSA-Code	
	53.402.19	

Spraye techniczne

## Spraye montażowe

### wartości tarcia

Wartości tarcia stal	
Całkowity współczynnik tarcia	0,11 (min. 0,10)
Współczynniki tarcia- gwint	0,12 (min. 0,10)
Wartość tarcia głowicy	0,10 (min. 0,09)
Wartości tarcia V4A	
Całkowity współczynnik tarcia	0,15 (min. 0,14)
Współczynniki tarcia- gwint	0,15 (min. 0,13)
Wartość tarcia głowicy	0,15 (min. 0,14)
Wartość współczynnika tarcia stal ocynkowana	
Całkowity współczynnik tarcia	0,08 (min. 0,07)
Współczynnik tarcia- gwint	0,09 (min. 0,08)
Wartość tarcia głowicy	0,07 (min. 0,06)

### Wstępna obróbka powierzchni

Powierzchnie odtłuścić i oczyścić

### Przetwarzanie

Paste montażową aplikować równomiernie AS przeznaczona jest do celów montażowych, nie zastępuje smaru AS nie zastępuje smarowania olejem lub smarem.

### Warunki przechowywania

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać razem z utleniaczami. Przechowywać w stanie suchym i w temperaturze pokojowej. Originalne zapieczętowane pojemniki mają okres trwałości 24 miesięcy.

### Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki ([www.weicon.de](http://www.weicon.de)).

### Dostępne opakowania

27050400 Anti-Seize Assembly Spray High-Tech, 400 ml, biały

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o produkcie:



Uwaga  
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Oporają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancja może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 10 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr