

Copper Paste Assembly Spray



Preparat miedziowy ochronny, separujący i smarujący w wysokich temperaturach

WEICON Copper Paste Assembly Spray posiada wysoką odporność termiczną oraz świetne właściwości separujące i smarujące, zapewniając jednocześnie wysoką ochronę antykorozyjną. Nie zawiera siarki, niklu ani ołowiu.

Copper Paste Assembly Spray stosowany jest jako smar montażowy do wszystkich rodzajów połączeń gwintowanych i powierzchni ślizgowych. Wytwarza trwały film smarujący i separujący, który chroni przed korozją i zacieraniem powierzchni roboczych narzędziach, tulejach ciernych, śrubach oraz wszelkiego rodzaju złączach gwintowych, bagietowych i wtykowych. Może być stosowany do redukcji wibracji na klockach hamulcowych i przewodnicach,

krzywkach, trzpieniach, biegunach akumulatorów oraz stykach elektrycznych, szpilek kół, tulejach ciernych w młotach elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych.

Dane techniczne

Baza	Olej mineralny	
Klasyfikator konsystencji	DIN 51818	NLGI-Klasa 1
Gęstość	1,1 g/cm ³	
Nie zawiera silikonu	tak	
VKA-TEST siła spawania	DIN 51350	3.200 N
Penetracja	DIN ISO 2137	310 - 340 1/10 mm
Odporność na działanie temperatury	-20 do 1 100	
Zagęszczacz	kompleksowe mydło aluminiowe	

wartości tarcia

Wartości tarcia stal	
Całkowity współczynnik tarcia	0,13 (min. 0,11)
Współczynniki tarcia- gwint	0,14 (min. 0,13)
Wartość tarcia głowicy	0,12 (min. 0,10)
Wartości tarcia V4A	
Całkowity współczynnik tarcia	0,16 (min. 0,13)
Współczynniki tarcia- gwint	0,16 (min. 0,12)
Wartość tarcia głowicy	0,16 (min. 0,13)
Wartość współczynnika tarcia stal ocynkowana	
Całkowity współczynnik tarcia	0,10 (min. 0,09)
Współczynnik tarcia- gwint	0,11 (min. 0,10)
Wartość tarcia głowicy	0,09 (min. 0,08)

Wstępna obróbka powierzchni

oczyścić powierzchnie

Przetwarzanie

Paste montażową aplikować równomiernie Paste montażową aplikować równomiernie ASW przeznaczona jest do celów montażowych, nie zastępuje smaru AS nie zastępuje smarowania olejem lub smarem.

Warunki przechowywania

Chronić przed ciepłem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura przechowywania nie może przekraczać +50°C. Pojemnik przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.de).

Dostępne opakowania

27200400 Copper Paste Assembly Spray, 400 ml

Tutaj znajdziesz
szczegółowe informacje o
produkcie:



Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancja może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr