

Montážne lepidlo



rýchlo tvrdnúce, univerzálne lepidlo na báze gúmy (SBR)

Rýchle a silné kontaktné lepidlo na báze syntetického kaučuku pre vnútorné a vonkajšie lepenie. Elastické 1-zložkové montážne lepidlo je možné použiť na mnohé materiály, ako drevo a drevotlačné dosky, MDF a OSB panely, dekoračné panely, oceľ, hliník, plast, PVC, omietku, sadrokartón, keramiku, murivo, dlaždice, kameň a betón. Lepidlo je vhodné na rýchle a trvalé pripevnenie soklových lišt, panelov, podlahových prvkov, obkladov stien, podláh okien, prahov, drevených zárubní, ozdobných profilov a mnoho iných materiálov.

Technické údaje

Základ	syntetická guma (SBR)
Farba	svetlo béžová
Vzhľad	pasta
Hustota	1,1 g/cm ³
Viskozita	200.000 mPa·s
Čas tvorby kože	1 minút
Rýchlosť tuhnutia v prvých 24 hodinách	2-3 mm
Podmienky pre vytvrdenie	23 °C pri 50 % relat. vzdušnej vlhkosti
Premostenie medzier do max.	5 mm
Teplota pre spracovanie	+5 až +40 °C
Skladovateľnosť	12 mes.
Pevnosť v šmyku pri hrúbke materiálu 1,5 mm DIN EN 1465	
MDF	2,7 N/mm ²
Teplotná odolnosť	-40 až +100 °C

Príprava povrchu

Povrchy musia byť čisté a zbavené mastnoty. Mnohé znečistenia povrchov, napr. olej, mastnotu, prach a nečistoty je možné odstrániť s WEICON Čističom povrchov. Na obzvlášť silne znečistené kovové povrchy odporúčame WEICON Čistič S v spreji. WEICON Odstraňovač tmelov a lepidiel je vhodný na odstraňovanie starých zvyškov farieb alebo zvyškov lepidla. Väčšina materiálov sa dá navzájom dobre lepiť. Pre určité materiály, alebo extrémne požiadavky, odporúčame použiť prostriedok na zvýšenie príľnavosti (Primer). Mechanická predúprava povrchu, napr. brúsením, alebo pieskovaním, môže výrazne zlepšiť adhéziu.

Spracovanie

Aplikačné metódy pištoľ ručná, na kartuše 310 ml, pištoľ na stlačený vzduch. Odporúčame variant pištole s piestnicou (WEICON Pištoľ na kartuše, na stlačený vzduch), automatické dávkovacie systémy. Spájanie lepených dielov musí prebiehať tak, aby sa zaistilo optimálne zmáčanie povrchu. Lepené diely sa musia spojiť rýchlo, skôr ako sa vytvorí prvá koža na lepidle (čas tvorby kože).

Skladovanie

V neotvorenom stave a skladovaní v normálnej klíme (+23 °C a 50 % relatívnej vzdušnej vlhkosti) má WEICON Montážne lepidlo životnosť 18 mesiacov.

Bezpečnosť a zdravie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Príslušenstvo

13955031	AN 302-62
13250001	Dávkovacia pištoľ
13250002	Dávkovacia pištoľ - špeciál
13250009	Tlaková pištoľ na kartuše

Dostupné veľkosti balenia

16500310 Montážne lepidlo, 310 ml, svetlo béžová

Prevodná tabuľka

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzná, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruka je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

Montážne lepidlo

Lepidlá na báze rozpúšťadiel

Tu je stránka s
podrobnosťami o
produkte.



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväznú, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr