

WEICON S P61B



nízka viskozita | trvalo elastický | hydrofóbný

WEICON S P61B je bezfarebný impregnačný prostriedok s nízkou viskozitou, ktorý kapilárnym pôsobením preniká do mikropórov. Je pripravený na použitie. Prostriedok je hydrofóbný. Vďaka svojim trvalo elastickým vlastnostiam spoľahlivo tesní. Obsahuje rozpúšťadlá. Impregnačný prostriedok je možné použiť na povrch po žiarovom zinkovaní. S P61B má veľmi dobrú odolnosť proti chemikáliám, je na báze vody a preukázal vynikajúce výsledky pri teste v solnej hmle (na úrovni dvojzložkových tmelov).

Charakteristik

Farba po vytvrdnutí	bezfarebný
Vlastnosti	hydrofóbný
Základ	rozpúšťadlo
Viskozita	+25°C Brookfield < 40 mPa·s

Spracovanie

Teplota komponentov	>3 °C nad rosným bodom
---------------------	------------------------

Vytvrdnutie

Konečná tvrdosť	pri izbovej teplote 12 hod.
-----------------	-----------------------------

Thermische Kennwerte

Teplotná odolnosť	+200 °C
-------------------	---------

Tmely a impregnačné prostriedky

Príprava povrchu

Podklad musí byť suchý, čistý a zbavený prachu, oleja a mastnoty.

Spracovanie

Vrstva, ktorá sa má utesniť, by mala byť ošetrená minimálne dvakrát mokré do mokrého WEICON S P61B v priebehu niekoľkých minút, alebo ponorená minimálne na 15 minút. Teplota povrchu by mala byť aspoň 3 °C nad rosným bodom a maximálne 40 °C. Impregnačný prostriedok nie je základný náter a nesmie byť pretretý. Impregnáciu je potrebné v pravidelných intervaloch opakovať.

Skladovanie

WEICON tmel a impregnačný S P61B skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote od +5 °C do +30 °C minimálne 24 mesiacov od dátumu dodania. Otvorené nádoby je potrebné spotrebovať do 6 mesiacov.

Bezpečnosť a zdravie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Príslušenstvo

11202500	Čistič S v spreji, 500 ml, transparentná
15200005	Čistič S, 5 L, bezfarebný, priehľadná
11207400	Čistič povrchov, 400 ml, transparentná
15207005	Čistič povrchov, 5 L, transparentná
15811400	WSD 400 Vzduchotlaková nádoba, 400 ml

Dostupné veľkosti balenia

18150001	WEICON S P61B, 1 L
18150005	WEICON S P61B, 5 L
18150010	WEICON S P61B, 10 L
18150028	WEICON S P61B, 28 L

Prevodná tabuľka

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON S P61B

1-zložkové lepidlá a tmely

Tmely a impregnačné prostriedky

Tu je stránka s
podrobnosťami o
produkte:



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr