

Aluminium Spray A-400 hoogglans

Temperatuursbestendigheid

-50 - +800 °C



Veiligheid en gezondheid

When using WEICON products, the physical, safety technical, toxicological and ecological data and regulations in our EC safety data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Beschikbare verpakkingsgroottes:

11051400-22 Aluminium Spray A-400 hoogglans 400 ml

Met hoge glans

WEICON Aluminium Spray A-400 is hoogbrilliant, is bestand tegen vele verdunde zuren en logen en weersinvloeden en bevat aluminium pigmenten met een zuiverheid van ca. 99,5%.

Aluminium Spray A-400 biedt een hoogwaardige corrosiebescherming voor alle metalen oppervlakken.

WEICON Aluminium Spray A-400 kan in ventilatie- en airconditionings installaties, verbrandingsinstallaties, pijpleidingen en machinebehuizingen, op glasvezel carrosseriedelen, bij modelbouw, kunst en speelgoedfabricage en in vele andere sectoren worden toegepast.

technische gegevens

Kleurschakering	Aluminium, zijdeglanzend
Toepassingsgebied	Binnen en buiten
Bindmiddel	Koolwaterstofhars
Pigment	Plaatjesachtige aluminiumpigmenten
Pigment-zuiverheid	Ca. 99,5% Al
Metaaldeel in droogfilm ca.	23 %
Soortelijk gewicht	0,8 - 0,9 g/cm³
Aanbevolen grondlaag	Zink-Spray
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +35, optimaal +18 tot +35 °C
Verbruik bij 1,5 kruisgang ca.	120 ml/m²
Laagdikte bij 1,5 kruisgang ca.	10 -15 µm
Stofdroog na	10 Min.
Volledig uitgehard na	4 -6 h
Slijtvast ja/nee	Niet slijtvast
Kruislingse inkerving (DIN 53151)/ISO 2409	Kenmerk kruislingse inkerving GT 0 tot GT 1
Buigproef, doorn DIN EN ISO 1519	Geen haarschuurvorming
deklaag	Niet noodzakelijk
Opslagstabiliteit	24 Monate

Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON GmbH & Co. KG
(Hoofdkantoor)
Germany
telefoon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
telefoon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
telefoon +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
telefoon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Roemenië
telefoon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
Zuid-Afrika
telefoon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
telefoon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Tsjechië
telefoon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spanje
telefoon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italië
telefoon (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it