

Top-Lub



Veiligheid en gezondheid

When using WEICON products, the physical, safety technical, toxicological and ecological data and regulations in our EC safety data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Beschikbare verpakkingsgroottes:

11510400-22 Top-Lub 400 ml

Extreem goede kruipende eigenschappen

WEICON Top-Lub is een transparant, synthetisch hechtsmeermiddel voor permanente smering van allerlei hoog

belaste delen. Top-Lub heeft een uitzonderlijke hechtingskracht, is drukbestendig, waterbestendig en heeft goede kruipeigenschappen. Het is temperatuursbestendig van -40 tot +200°C (-40 tot +392°F) en kan ook tijdens bedrijf

worden gebruikt, indien er volgens de geldende veiligheidsvoorschriften wordt gewerkt.

De volgende kunststoffen en elastomeren worden niet aangetast: PTFE, PE, PA, fluorine- butadine- en silicoonrubber en polychloropreen. Gelimiteerd bestendig zijn: . PE-LD, POM, PP en NBR

WEICON Top-Lub kan gebruikt worden op krachtoverdragende bouten, tandwielen en wormverbindingen, snelbewegende machine onderdelen, scharnieren en verbindingen, rol- en kogellagers, veersystemen en in vele

sectoren van de industrie.

technische gegevens

Geur	mineraalolie
Kenmerken	Extrem kruipende eigenschappen, waterafwijzend
Opslagstabiliteit	24 Monate
Kleur	kleurloos
Kinematische viscositeit (DIN 51 562) bei +40 °C	79 mm ² /s
Kinematische viscositeit (DIN 51 562) bei +100 °C	9 mm ² /s
Temperatuursbestendigheid	-40 - +200 °C
ISSA-Code	53.402.12
IMPA-Code	450826

Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON GmbH & Co. KG
(Hoofdkantoor)
Germany
telefoon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
telefoon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
telefoon +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
telefoon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Roemenië
telefoon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
Zuid-Afrika
telefoon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
telefoon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Tsjechië
telefoon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spanje
telefoon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italië
telefoon (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it