

Contact VM 2000



Veiligheid en gezondheid

When using WEICON products, the physical, safety technical, toxicological and ecological data and regulations in our EC safety data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Beschikbare verpakkingsgroottes:

12400060-22	Contact VM 2000 60 g
12400030-22	Contact VM 2000 30 g
12400500	Contact VM 2000 500 g

Accessoire:

12955170	Feindosierspitze,
12955175	Feindosierspitze,

Cyanoacrylaatlijm voor metalen hoogviscos langzame uitharding: positionerings correctie

WEICON Contact VM 2000 is geschikt voor het verlijmen van allerlei soorten metaal en kan ook op zuigende en poreuze materialen worden gebruikt.

Contact VM 2000 kan in de metaalverwerkende industrie, in de machinebouw, in de behuizingen- en apparatenbouw en in vele andere sectoren worden toegepast.

technische gegevens

Estertype	Methyl
Gesteldheid	Kleurloos, heldere vloeistof
Viscositeit bij +20 °C (+68 °F) naar Brookfield	700 - 2.000 mPa·s
Max. spleetoverbrugging	0,2 mm
initiële hechting op aluminium	70 -90 Sek.
Eerste hechting aan NBR-Rubber	10 -90 Sek.
Initiële hechting op Hard-PVC	30 -150 Sek.
Eindsterkte na	24 h
Trekschuifsterkte naar DIN 1465 aan	
Staal gezandstraald	25 N/mm ²
Aluminium gezandstraald	19 N/mm ²
Hard-PVC	12 N/mm ²
ABS	11 N/mm ²
PC	12 N/mm ²
NBR	> 8 N/mm ²
Temperatuurbestendigheid-50 tot +80 kort Tot +100 / onthardingstemperatuur +150 °C	

Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON GmbH & Co. KG
(Hoofdkantoor)
Germany
telefoon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
telefoon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
telefoon +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
telefoon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Roemenië
telefoon +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
Zuid-Afrika
telefoon +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
telefoon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Tsjechië
telefoon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spanje
telefoon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italië
telefoon (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it