

Contact VA 250 Black



Cyanoacrylaatlijm voor speciale eisen hoogviscoos, langzame uitharding rubbergevuld, hoge temperatuursbestendigheid

Door de restelastische uitharding is WEICON Contact VA 250 Black bijzonder geschikt bij wisselende klimatologische omstandigheden. Het is zelfs ongevoelig voor langer aanhoudende invloeden van vocht.

VA 250 Black is bijzonder geschikt voor de verlijming van verschillende rubbermaterialen, zoals massief rubber of schuimrubber, kunststoffen en voor metaal-kunststof verbindingen.

WEICON Contact VA 250 Black kan in vele industriële gebieden worden toegepast

technische gegevens

Estertype	Ethyl
Gesteldheid	zwart
Viscositeit bij +20 °C (+68 °F) naar Brookfield	2.000 - 3.000 mPa·s
Max. spleetoverbrugging	0,2 mm
initiële hechting op aluminium	90 -120 Sek.
Eerste hechting aan NBR-Rubber	20 -40 Sek.
Initiële hechting op Hard-PVC	40 -80 Sek.
Eindsterkte na	24 h
Trekschuifsterkte naar DIN 1465 aan	
Staal gezandstraald	24 N/mm ²
Aluminium gezandstraald	18 N/mm ²
Hard-PVC	13 N/mm ²
ABS	12 N/mm ²
PC	13 N/mm ²
NBR	> 8 N/mm ²
Temperatuursbestendigheid	-55 bis +140 / onthardingstemperatuur +160 °C
ISSA-Code	75.629.08/09/20/21

Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

IMPA-Code

815257/58/59/60

Veiligheid en gezondheid

When using WEICON products, the physical, safety technical, toxicological and ecological data and regulations in our EC safety data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Beschikbare verpakkingsgroottes:

12600012-22	Contact VA 250 Black 12 g
12600030-22	Contact VA 250 Black 30 g
12600060-22	Contact VA 250 Black 60 g
12600500	Contact VA 250 Black 500 g

Accessoire:

12450010	CA-Primer voor Polyolefines,
12500150	CA-Aktivator Spray,
12505150	CA-Aktivator Spray AC,
12955170	Feindosierspitze,
12955175	Feindosierspitze,

WEICON GmbH & Co. KG
(Hoofdkantoor)
Germany
telefoon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
telefoon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
telefoon +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
telefoon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Roemenië
telefoon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
Zuid-Afrika
telefoon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
telefoon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Tsjechië
telefoon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spanje
telefoon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italië
telefoon (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it