

Contact VA 30 Black



**Cyanoacrylaatlijm voor speciale eisen
middelviscos, langzamere uitharding
rubbergevuld, hoge temperatuursbestendigheid**

Door de restelastische uitharding is WEICON Contact VA 30 Black bijzonder geschikt bij wisselende klimatologische omstandigheden. Het is zelfs ongevoelig voor langer aanhoudende invloeden van vocht. VA 30 Black is bijzonder geschikt voor de verlijming van verschillende rubbermaterialen, zoals massief rubber of schuimrubber, kunststoffen en voor metaal-kunststof verbindingen.

WEICON Contact VA 30 Black kan in vele industriële gebieden worden toegepast

technische gegevens

Estertype	Ethylester
Gesteldheid	zwart
Viscositeit bij +20 °C (+68 °F) naar Brookfield	250 - 300 mPa·s
Max. spleetoverbrugging	0,2 mm
initiële hechting op aluminium	5 - 10 Sek.
Eerste hechting aan NBR-Rubber	5 - 10 Sek.
Initiële hechting op Hard-PVC	30 - 120 Sek.
Eindsterkte na	24 h
Trekschuifsterkte naar DIN 1465 aan	
Staal gezandstraald	22 N/mm ²
Aluminium gezandstraald	18 N/mm ²
Hard-PVC	14 N/mm ²
ABS	11 N/mm ²
PC	13 N/mm ²
NBR	> 8 N/mm ²
Temperatuursbestendigheid	-55 bis +140 / onthardingstemperatuur +160 °C
ISSA-Code	75.629.60/61/62/63
IMPA-Code	815253/54/55/56

Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

Veiligheid en gezondheid

When using WEICON products, the physical, safety technical, toxicological and ecological data and regulations in our EC safety data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Beschikbare verpakkingsoortjes:

12603012-22	Contact VA 30 Black 12 g
12603060-22	Contact VA 30 Black 60 g
12603030-22	Contact VA 30 Black 30 g
12603500	Contact VA 30 Black 500 g

Accessoire:

12450010	CA-Primer voor Polyolefines,
12500150	CA-Aktivator Spray,
12505150	CA-Aktivator Spray AC,
12955170	Feindosierspitze,
12955175	Feindosierspitze,

WEICON GmbH & Co. KG
(Hoofdkantoor)
Germany
telefoon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
telefoon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
telefoon +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
telefoon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Roemenië
telefoon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
Zuid-Afrika
telefoon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
telefoon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Tsjechië
telefoon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spanje
telefoon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italië
telefoon (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it