

Zink Coating



Veiligheid en gezondheid

When using WEICON products, the physical, safety technical, toxicological and ecological data and regulations in our EC safety data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Beschikbare verpakkingsgroottes:

15001375	Zink Coating 375 ml
15001750	Zink Coating 750 ml
15001902	Zink Coating 2,5 L

Accessoire:

10953001	Verwerkingsspatel,
10953003	Verwerkingsspatel,

Reparatie voor gegalvaniseerde oppervlakken in kleur gelijk aan thermisch verzinken

WEICON Zink Coating is een actieve corrosiebescherming voor alle metalen oppervlakken die qua kleur op thermisch verzinkt lijkt.

Bij WEICON Zink Coating leggen plaatjesvormige metaalpigmenten (flakes) zich parallel ten opzichte van het oppervlak in meerdere, ruimtelijk verspringende lagen op de ondergrond (dakpaneffect). Ook bij een dun aangebrachte laag wordt op deze wijze een hoge corrosiebescherming bewerkstelligd. Daarmee wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in DIN EN ISO 1461

Daardoor wordt het oppervlak langer tegen binnendringend vocht beschermd. In combinatie met de gelijktijdige elektrochemische werking wordt een optimale corrosiebescherming bereikt.

technische gegevens

Kleurschakering / Glansniveau	Thermisch verzinkt / metalisch glanzend
Bindmiddel	Alkydehars
Pigment	Zink- en Aluminiumpigmenten (D50 25 µm)
Pigment-zuiverheid	ca. Al 99,5% en Zn 99,9%
Metaaldeel in droogfilm ca.	58,5 %
Viscositeit (DIN EN ISO 2431)/Consistentie	ca. 70 s 4 mm/strijkbaar
Verwerkingstemperatuur	+18 - +30 °C
Verbruik	~120 ml/m²
Spray-consistentie	10 - 20% universeelverdunding
Kruislingse inkerving (DIN 53151)	Kenmerk kruislinge inkerving GT 0 tot GT 1
Buigproef doorn 5mm (DIN EN ISO 1519)	Geen haarschuurvorming
Primer	Niet noodzakelijk
Temperatuurbestendigheid	ca. +240 °C
ISSA-Code	53.402.60/61
IMPA-Code	252101/02

Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON GmbH & Co. KG
(Hoofdkantoor)
Germany
telefoon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
telefoon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
telefoon +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
telefoon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Roemenië
telefoon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
Zuid-Afrika
telefoon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
telefoon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Tsjechië
telefoon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spanje
telefoon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italië
telefoon (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it