

# GMK 2410



**duurzaam elastisch**  
**vochtbestendig**  
**sterk hechtend, snelle uitharding**

WEICON GMK 2410 is een lijm op basis van Polychloropreen (CR) met een hoge initiële hechting voor flexibele verlijmingen over complete oppervlakken van:

- rubber met rubber
- rubber met metaal

GMK 2410 verlijmt met hetzelfde gemak schuimrubber, PE-schuim, leer, vilt, isolatiematerialen, textiel, hout en vele kunststoffen.

WEICON GMK 2410 is niet geschikt voor materialen zoals polystyrenschuim, polypropyleen, polyethyleen

onderdelen, PVC-zachtschuim en PVC-kunstleder

## technische gegevens

Basis	Polychloropreen (CR)
Kleur	bruinig
Dichtheid	0,93 g/cm <sup>3</sup>
Viscositeit	2.400 mPa·s
Verbruik per gebied	250 - 300 g/m <sup>2</sup>
Ventilatie tijd	5 - 10 Minuten
Contacthechtingstijd	10 Minuten
Eindsterkte	24 h
Verwerkingstemperatuur	+15 - +35 °C
Houdbaarheid	12 maanden in opgeopende toestand
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +80 °C
IMPA-Code	815237/38

## Veiligheid en gezondheid

When using WEICON products, the physical, safety technical, toxicological and ecological data and regulations in our EC safety data sheets ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)) must be observed.

## Beschikbare verpakkingsgroottes:

16100185-22	GMK 2410 185 g
16100350-22	GMK 2410 350 g
16100300	GMK 2410 300 g
16100700	GMK 2410 700 g
16100905	GMK 2410 5 kg
16100925	GMK 2410 25 kg

## Accessoire:

10953001	Verwerkingsspatel, kort
10953003	Verwerkingsspatel, lang
10953020	Contourspatel Flexy,

## Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Hoofdkantoor)  
Germany  
telefoon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
telefoon +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
telefoon +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
telefoon +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Roemenië  
telefoon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
Zuid-Afrika  
telefoon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
telefoon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Tsjechië  
telefoon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spanje  
telefoon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italië  
telefoon (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it