

# GMK 2510



## Duurzaam elastisch temperatuurbestendig sterke hechting

GMK 2510 is een 2-componentenlijm op basis van polychloropreen (CR). Het is geschikt voor permanent elastische en volledige oppervlakte verlijmingen welke permanent aan dynamische belastingen worden blootgesteld.

Het voordeel ten opzichte van 1-componenten contactlijmen is de betere hechting en de verbeterde temperatuurbestendigheid.

GMK 2510 verlijmt rubber, metaal, textiel, leder, schuimrubber (neopreen), CSM (hypalon), isolatiematerialen, van primer voorzien PU-materiaal alsook hout en vele kunststoffen onderling en met elkaar. De verbindingen zijn na de uitharding vochtbestendig. WEICON GMK 2510 is niet geschikt voor materialen zoals polystyrenschuim, polypropyleen, polyethyleen

onderdelen, PVC-zachtschuim en PVC-kunstleder.

## technische gegevens

Basis	Polychloropreen (CR)
Kleur	zwart
Dichtheid	0,85 g/cm <sup>3</sup>
Viscositeit	1.500 mPa·s
Mengverhouding	100:7
Verwerkingstijd (bij 23°C en 50 % rel. luchtvochtigheid)	6 Std.
Verbruik per gebied	150 - 300 g/m <sup>2</sup>
Ventilatie tijd	5 - 15 min.
Eindsterkte	24 h
Verwerkingstemperatuur	+15 - +35 °C
Houdbaarheid	12 maanden in opgeopende toestand
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +80 kort (ca. 1u) tot +130 °C
IMPA-Code	815239/40

## Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

## Oppervlakken voorbehandeling

De beide delen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. (Bv. m.b.v. WEICON Oppervlakkenreiniger). Door het oppervlak op te ruwen wordt de sterkte van de verlijming verhoogd.

## Veiligheid en gezondheid

Wanneer U WEICON producten gebruikt dienen te allen tijde de fysieke, veiligheidstechnische, toxicologische en ecologische informatie en regelgeving in onze EC veiligheidsdatasheets ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)) in acht te worden genomen.

## Beschikbare verpakkingsgroottes:

16200324 GMK 2510 324 g  
16200690 GMK 2510 690 g

## Accessoire:

10953001 Verwerkingsspatel, kort  
10953020 Contourspatel Flexy,

WEICON GmbH & Co. KG  
(Hoofdkantoor)  
Germany  
telefoon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
telefoon +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
telefoon +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
telefoon +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Roemenië  
telefoon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
Zuid-Afrika  
telefoon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
telefoon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Tsjechië  
telefoon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spanje  
telefoon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italië  
telefoon (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it