

# Anti-Seize



## Duurzame bescherming tegen corrosie, vastlopen en slijtage

WEICON Anti-Seize heeft een hoge temperatuurbestendigheid en een buitengewone scheidende werking

Anti-Seize wordt als beschermings-, scheidings- en smeermiddel gebruikt voor zwaar belaste onderdelen. Optimaal op elkaar afgestemde gehalten vaste stoffen en geselecteerde additieven, zorgen voor een breed toepassingsgebied.

Anti-Seize beschermt tegen corrosie, vastvreten en slijtage, stickslipverschijnselen, oxidatie en passingsroest en elektrolytische reacties ("koudlassen").

## technische gegevens

Grondolie	Mengel van synthetische olie
Kleur	antraciet
Dichtheid bij +20°C (68°F) (DIN51757)	1,16 g/cm <sup>3</sup>
SVR-apparaat wrijvingscoëfficiënt	0,13
Wrijvingscoëfficiënt totaal	0,14 μ
Wrijvingscoëfficiënt schroefdraad	0,13 μ
Wrijvingscoëfficiënt onderzijde kop	0,15 μ
VKA-test (DIN 51 51350) Goederenbelasting	4.200 N
VKA-test (DIN 51 51350) Lasbelasting	4.400 N
VKA-TEST (DIN 51350) Kalotten-Waarde (1Min/1000N)	0,5 mm
Penetratie (DIN ISO 2137)	310 - 340 1/10 mm
Specifieke warmteoverdrachts capaciteit (20°C)	1,325 J/(g·K)
thermische diffusie (20°C)	0,355 mm <sup>2</sup> /s
Warmtegeleidingsvermogen (ISO 22007-4) (20 °C)	0,546 W/m·K
Doorslagvastheid (DIN EN 602431)(20°C)	1,3 kV/mm
Zwavelgehalte (DIN 51400)	<0,1 %
Waterbestendigheid (DIN 51807)	0 - 90
Drukbelasting	230 N/mm <sup>2</sup>
Zoutsproeitest	> 170 h

## Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

Specifieke weerstand	1,2 x 10 <sup>15</sup> Ohm/cm
Temperatuurbestendigheid	-180 - 1.200 °C
ISSA-Code	53.402.71/72/73/74/75/76/77/78/79/80
IMPA-Code	450871/72/73/74/75/76/77

## Veiligheid en gezondheid

When using WEICON products, the physical, safety technical, toxicological and ecological data and regulations in our EC safety data sheets ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)) must be observed.

## Beschikbare verpakkingsgroottes:

26000085-22	Anti-Seize 85 g
26000050-22	Anti-Seize 500 g
26000045-22	Anti-Seize 450 g
26000003-22	Anti-Seize 30 g
26000200-22	Anti-Seize 200 ml
26000012-22	Anti-Seize 120 g
26000001	Anti-Seize 10 g
26000040	Anti-Seize 400 g
26000100	Anti-Seize 1,0 kg
26000180	Anti-Seize 1,8 kg
26000500	Anti-Seize 5,0 kg
26000910	Anti-Seize 10,0 kg
26000920	Anti-Seize 20,0 kg

## Accessoire:

10953001	Verwerkingsspatel,
10953003	Verwerkingsspatel,
13955072	Presspack Doseertuit,
26955007	null,

WEICON GmbH & Co. KG  
(Hoofdkantoor)  
Germany  
telefoon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
telefoon +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
telefoon +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
telefoon +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Roemenië  
telefoon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
Zuid-Afrika  
telefoon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
telefoon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Tsjechië  
telefoon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spanje  
telefoon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italië  
telefoon (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it