

## WEICONLOCK® AN 30221



**lage viscositeit**  
**lage sterkte**  
**eenvoudig demonteerbaar**

Schroefdraadborging, classificeringsplicht      vibratiebescherming,      geen

**technische gegevens**

Kleur	violet
Fluorescerend	ja
Voor schroefdraadverbindingen tot	M 12
Viscositeit bij +25 °C (+77 °F) naar Brookfield	125 mPa·s
Max. spleetoverbrugging	0,1 mm
Losbreekmoment Nm (schroefdraad)	7 - 10 Nm
Doordraaimoment Nm (schroefdraad)	3 - 6 Nm
Afsluifsterkte Nmm <sup>2</sup> (DIND 54452)	4 - 7 N/mm <sup>2</sup>
Handsterkte bij kamertemperatuur	10 - 20 min.
Eindsterkte bij kamertemperatuur	3 - 6 h
Temperatuurbestendigheid	-60 - +150 °C

**Veiligheid en gezondheid**

When using WEICON products, the physical, safety technical, toxicological and ecological data and regulations in our EC safety data sheets ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)) must be observed.

**Beschikbare verpakkingsoorten:**

30221150-22 WEICONLOCK® AN 30221 50 ml  
 30221020 WEICONLOCK® AN 30221 20 ml  
 30221200 WEICONLOCK® AN 30221 200 ml

**Accessoire:**

30700200 Activator F,  
 30955172 Feindosierspitze, Gr. 1

**Aanwijzing**

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON GmbH & Co. KG  
 (Hoofdkantoor)  
 Germany  
 telefoon +49 (0) 251 9322 0  
 info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
 United Arab Emirates  
 telefoon +971 4 880 25 05  
 info@weicon.ae

WEICON Inc.  
 Canada  
 telefoon +1 877 620 8889  
 info@weicon.ca  
 www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
 Türkiye  
 telefoon +90 (0) 212 465 33 65  
 info@weicon.com.tr  
 www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
 Roemenië  
 telefoon +40 (0) 3 65 730 763  
 office@weicon.com  
 www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
 Zuid-Afrika  
 telefoon +27 (0) 21 709 0088  
 info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
 Singapore  
 telefoon (+65) 6710 7671  
 info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
 Tsjechië  
 telefoon +42 (0) 417 533 013  
 info@weicon.cz  
 www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
 Spanje  
 telefoon +34 (0) 914 7997 34  
 info@weicon.es  
 www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
 Italië  
 telefoon (+39) 0102924871  
 info@weicon.it  
 www.weicon.it